

Латексова боя Pure White

Технически информационен лист

750ml / Номер на артикула.100202 / EAN 4016215100202

2,5l / Номер на артикула.100226 / EAN 4016215100226

5l / Номер на артикула.100240 / EAN 4016215100240

10l / Номер на артикула.100264 / EAN 4016215100264



Устойчива на износване, силно непрозрачна емулсионна боя за вътрешна и външна употреба. Осигурява отлична защита и дълготраен цвят върху широк спектър от основи. Устойчива е на атмосферни влияния, нанася се лесно и осигурява равномерно, матово покритие. Идеална за стени и тавани в жилищни и външни помещения, подложени на интензивна употреба.

- Устойчивост на износване на мокро R клас 2 съгласно DIN EN 13300
- Контрастно съотношение N₁₀ клас 3 с производителност 6,5 m²/l
- за устойчиви на износване покрития
- бял непрозрачен
- ниво на гланц матов
- Не съдържа разтворители, пластификатори и активни вещества за замъгляване
- безвъздушно пръскане

Област на приложение

Емулсионна боя за вътрешни и външни повърхности на стени и тавани. Идеална за текстурирани основи, стъклени тъкани, както и за текстурирани и релефни тапети.

Подготовка

За всички минерални основи (като бетон, зидария, изравнителни маси, цимент, гипс и варови мазилки), гипсокартон и други видове сухо строителство, здраво прилепващи слоеве емулсионна боя, както и дървесни стърготини, стъклени тъкани и други боядисваеми тапети и стенни покрития. Основата трябва да бъде суха, чиста, стабилна, абсорбираща и без прах и мазнини. Отстранете от основата разхлабените материали, старите тапети и слабо прилепващите бои. Грундирайте силно абсорбиращи, шлайфаци и кредащи основи с baufan Deep Primer LF. Поправете пукнатините, дупките и неравностите с подходяща изравнителна смес baufan.

Обработка

Разбъркайте добре преди употреба и нанесете с валик, четка, бояджийска четка, плоска четка или подходящо оборудване за пръскане. Като грунд боята може да се разрежда с максимум 5 % вода, а като вършно покритие се нанася неразредена след изсъхване на първия слой боя. Когато покривате по-големи площи, работете мокро върху мокро, за да избегнете натрупване. Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Време за съхнене: приблизително 5 часа при нормални условия (+20 °C, 65 % относителна влажност, умерено абсорбираща основа); по-дълго време за съхнене при неблагоприятни условия. Оцветяване: С максимум 10 % универсални концентрати за оцветяване или боя за пълно тониране и оцветяване. Бележки за безвъздушно пръскане: Ъгъл на пръскане: 50° Дюза: 0,023 - 0,027 Налягане на пръскане: 120 - 180 бара

Потребление

Гладки повърхности/фина зърнеста мазилка → от 150 ml/m² Определете точното количество за консумация чрез тестово нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

Бележки

Температура на обработка : +5 °C до +30 °C за материала, циркулиращия въздух и основата Не покривайте повърхностите, които ще се боядисват. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

вентилация по време на нанасянето и съхненето. Не вдишвайте мъглата от спрея. Избягвайте да ядете, пиете и пушите, докато използвате боята. Носете предпазни очила. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране. При пръскане могат да се образуват опасни респираторни капчици. Не вдишвайте аерозол или мъгла. Използвайте комбиниран филтър A2/P2 при пръскане.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.