

Боя за стена DIN

Технически информационен лист

2,5l / Номер на артикула.100707 / EAN 4016215100707

5l / Номер на артикула.100721 / EAN 4016215100721

10l / Номер на артикула.100745 / EAN 4016215100745



Тази чисто бяла интериорна боя впечатлява с високата си покривност и равномерното си, матово покритие. Тя се нанася лесно и приятно и е идеална за обновяване и преобоядисване на жилищни помещения. Резултатът е чисти, спокойни стенни повърхности с дълготраен и спретнат вид.

- Бяло вътрешно покритие с висока покривност
- Лесно и приятно за работа
- Контрастно съотношение клас 2 с добив от 6 m²/l
- Клас 3 на устойчивост на мокро износване съгласно DIN EN 13300
- Ниво на матов гланц
- Не съдържа разтворители, пластификатори и активни вещества за замъгляване
- безвъздушно пръскане

Област на приложение

Емулсионна боя за вътрешни повърхности на стени и тавани.

Подготовка

За всички минерални основи (като бетон, зидария, изравнителни маси, цимент, гипс и варови мазилки), гипсокартон и други видове сухо строителство, здраво прилепващи слоеве емулсионна боя, както и дървесни стърготини, стъклени тъкани и други боядисваеми тапети и стенни покрития. Основата трябва да бъде суха, чиста, стабилна, равномерно абсорбираща и без прах и мазнини. Отстранете от основата разхлабените материали, старите тапети и слабо прилепващите бои. Грундирайте силно абсорбиращи, шлайфащи и кредащи основи с baufan Deep Primer LF. Поправете пукнатините, дупките и неравностите с подходяща изравнителна смес baufan.

Обработка

Разбъркайте добре преди употреба и нанесете с валяк, четка, бояджийска четка, плоска четка или подходящо оборудване за пръскане. Като грунд боята може да се разрежда с максимум 5 % вода. Горният слой се нанася неразреден, след като първият слой боя е изсъхнал. При нанасяне на покритие върху по-големи площи работете мокро върху мокро, за да избегнете натрупване. Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Време за съхнене: приблизително 5 часа при нормални условия (+20 °C, 65 % относителна влажност, умерено абсорбираща основа); по-дълго време за съхнене при неблагоприятни условия. Тониране С макс. 10 % универсални концентрати за тониране или боя за пълно тониране и тониране. Бележки за нанасяне с безвъздушно пръскане: Ъгъл на пръскане: 50° Дюза: 0,023 - 0,027 Налягане на пръскане: 120 - 180 бара

Потребление

Гладки повърхности/фина зърнеста мазилка → от 150 ml/m² Определете точното количество за консумация чрез тестово нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

Бележки

Температура на обработка: +5 °C до +30 °C за материала, циркулиращия въздух и основата Не покривайте повърхностите, които ще се боядисват. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Не вдишвайте мъглата от спрея. Избягвайте да ядете, пиете и пушите, докато използвате боята. Носете предпазни очила. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране. При пръскане може да се образуват опасни респираторни капчици. Не вдишвайте аерозол или мъгла. Използвайте комбиниран филтър A2/P2 при пръскане.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.