

Пълнител за плочки и повърхности

Технически информационен лист

5kg / Номер на артикула.103647 / EAN 4016215103647



Фина, подсилена с пластмаса изравнителна смес за поправка, изглаждане и изравняване на вътрешни повърхности на стени и тавани. Впечатлява с оптимална адхезия дори върху трудни основи като плочки, бетон или гипсокартон. Лесна за нанасяне, много лесна за шлайфане и подходяща и за влажни помещения. Идеален за подготовка на гладки и равни повърхности за последващи работи по боядисване, нанасяне на покрития или поставяне на тапети.

- Много фина, бяла изравнителна смес на основата на специален цимент
- Идеален за ремонт, изглаждане, запълване и фугиране
- Оптимално залепване дори върху трудни основи като боядисани повърхности и глазирани плочки
- Също и за влажни помещения
- Много добри свойства за шлайфане
- за закрити помещения
- Ниско съдържание на хромат съгласно Регламент 1907/2006 на ЕС, приложение XVII (47)

Област на приложение

Пълнител за плочки и повърхности на закрито и във влажни помещения. Прилепва към плочки, бетон и мазилка, идеален за изглаждане, запълване и фугиране, лесен за шлайфане. В банята.

Подготовка

Основата трябва да бъде суха, здрава, чиста и без прах и мазнини. Отстранете разхлабените части, лошо прилепналите бои и еластичните покрития. Предварително обработете силно абсорбиращи, шлайфачи и кредащи основи с bausan Deep Primer LF. Старателно почистете и обезмаслете плочките и други неабсорбиращи основи.

Обработка

Смесване: Поръсете 2 части от пълнителя за плочки и повърхности bausan в 1 част чиста студена вода и разбъркайте до получаване на смес без бучки (съотношение на смесване: 1 кг прах + 500 мл вода). Пригответената изравнителна смес остава годна за работа в продължение на около 40 минути. Нанесете bausan Изравнителна смес за плочки и повърхности с помощта на шпатула или загладяща мистрия (дебелина на слоя от 0 до 20 mm). Изравнителната смес е лесна за изглаждане и филцоване и при необходимост може да се шлайфа много добре след изсъхване. След шлайфане е необходимо шлайфаните участъци да се обработят с bausan Deep Primer LF.

Потребление

1 кг прах на 1 m² при дебелина на нанасяне 1 mm

Съхранение

Съхранявайте опаковката плътно затворена на хладно и сухо място.

Бележки

Не прилагайте под +5 °C за обекти и стайна температура. След употреба почиствайте инструментите с вода. Вземете предвид различната попивателна способност и алкалност при извършване на ремонтни дейности. Трябва да се спазват указанията на производителите на бои и лепила за предварителна обработка на циментови основи. Не е подходящ за излагане на постоянна влага. Изхвърляйте празните опаковки само за рециклиране. Остатъците от втвърдения материал могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци или като отпадъци от строителната площадка. Код на отпадъка: EWC 06 02 99.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.