

Външен пълнител

Технически информационен лист

1kg / Номер на артикула.101346 / EAN 4016215101346

5kg / Номер на артикула.101322 / EAN 4016215101322



Устойчивата на атмосферни влияния и влага поправка на циментова основа е надеждно решение за минерални основи на открито и закрито. Той е идеален за поправяне на пукнатини, дупки и пробиви и впечатлява с високото си сцепление, солидна здравина и дълготрайна издръжливост.

- Бяла изравнителна смес, модифицирана със синтетична смола
- за фасади и влажни помещения
- за запълване и изглаждане
- Устойчивост на атмосферни влияния и влага
- фино изглаждане
- Ниско съдържание на хромат съгласно Регламент 1907/2006 на ЕС, приложение XVII (47)

Област на приложение

За изравняване на неравни основи, за запълване на пукнатини и дупки в минерални стени и тавани във вътрешни и външни помещения.

Подготовка

Auf Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips-, Kalk-, Zementputz, Dämm-, Hartschaum- und Leichtbauplatten. Nur für mineralische Untergründe. Auf Glas, Kunststoff und Metall nicht anwendbar.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

Обработка

Бавно разпръснете външния пълнител baufan в чиста вода в чист съд за смесване, като разбърквате, докато се получи смес, подобна на паста и без бучки. Съотношение на разбъркване за 1,0 kg baufan Exterior Filler: Запълване, шпакловане - около 0,3 до 0,4 l вода. След разбъркване оставете да отлежи за около 1 минута и разбъркайте отново. Пригответият материал остава работоспособен в продължение на около 4 часа и не трябва да се разрежда впоследствие. Нанасяйте с шпакла, мистрия и др. с произволна дебелина на слоя. Почиствайте инструментите с чиста вода веднага след употреба. Последващото боядисване и лепене трябва да се извършва само след като изравнената повърхност е напълно суха. Трябва да се спазват указанията на производителите на бои и лепила за предварителна обработка на циментови основи. Време за съхнене: около 12 часа на мм дебелина на слоя при нормални условия (+20 °C, 65% относителна влажност, умерено абсорбираща основа); при неблагоприятни условия времето за съхнене е съответно по-дълго. Време за отваряне: около 4 - 5 часа работно време

Потребление

на мм дебелина на слоя → приблизително 1,5 кг/м²

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е най-малко 48 месеца от датата на производство (вижте етикета на партидата).

Бележки

Температура на обработка: +5 °C до +30 °C за материала, околния въздух и основата. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се избягва вдишването на прах. Носете защитни ръкавици/защитно облекло/защитни очила. Да не попада в очите, върху кожата или облеклото. В случай на контакт с очите: Изплаквайте предпазливо с вода в продължение на няколко минути. Ако е възможно, свалете контактните лещи. В случай на контакт с кожата:

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Измийте обилно със сапун и вода. Ако е необходим медицински съвет, пригответе опаковката или етикета. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните опаковки само за рециклиране. съдържа: Портланд цимент GISCODE ZP1 - с ниско съдържание на хромат съгласно TRGS 613

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.