

Спиране на водата

Технически информационен лист

750ml / Номер на артикула.128022 / EAN 4016215128022



Трайно еластичен уплътнител, подсилен с фибри, за надеждно запечатване на пукнатини, дупки и течове. Незабавно водоустойчив - дори при дъжд, сняг или върху мокри основи. Прилепва надеждно към почти всички строителни материали и запълва пукнатини до 10 мм. Може да се боядисва и се нанася лесно, идеално за ремонти на покриви, балкони, улуци, тръби и много други вътрешни и външни площи.

- Трайно еластично уплътнително съединение
- Незабавна водоустойчивост - при всякакви метеорологични условия
- подсилени с фибри
- Преодоляване на пукнатини до 10 мм
- Прилепва и към мокри повърхности

Област на приложение

Dieses Produkt eignet sich für die schnelle Reparatur von undichten Stellen auf Dächern, Terrassen, Mauerwerk usw.

Подготовка

baufan Wasser-Dicht прилепва към всички обичайни материали, използвани в строителния сектор, като битум, покривни керемиди, керемиден филц, алуминий, мед, цинк, бетон, тухли, керемиди, дърво и т.н. Основата трябва да е стабилна и без разделителни агенти. Отстранете механично мръсотията, отпуснатата зидария, мъха и другата растителност. Неносещи основи - като например шлайфане, ронлива мазилка - трябва да се консолидират с baufan Deep Primer LF.

Обработка

baufan Wasser-Dicht е готов за употреба и не трябва да се разрежда. Може да се нанася с четка или мистрия. По време на нанасянето трябва да се внимава повърхността да бъде запечатана и да се постигне минимална дебелина на слоя от 2 mm. Ако се нанася върху влажна основа или при лоши метеорологични условия (ниски температури, дъжд и др.), вторият слой трябва да се нанесе най-късно след една седмица. Повторното нанасяне на покритието с акрилни бои е възможно след 24 часа. Почистете инструментите след употреба. Време за съхнене: приблизително 24 часа при нормални условия (+20 °C, 65% относителна влажност на въздуха, умерено абсорбиращ субстрат); относителна влажност над 90%, особено в комбинация с ниски температури, може значително да повлияе на времето за съхнене и качествените свойства.

Потребление

приблизително 1,5 кг/м²

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е най-малко 48 месеца от датата на производство (вижте етикета на партидата).

Бележки

Температура на обработка: +5 °C до +30 °C за материала, околния въздух и субстрата. Носете предпазни ръкавици/защитни очила. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно отстранете цялото замърсено облекло. Измийте/изкърпете кожата с много вода. ПРИ ВДИШВАНЕ: Изнесете на чист въздух и дръжте в покой в удобно за дишане положение. Ако е необходима медицинска помощ, имайте под ръка опаковката или етикета на продукта. Съхранявайте контейнера плътно затворен на добре проветриво място. Изхвърлете съдържанието/контейнера в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци в съответствие с местните/регионалните/националните разпоредби. Съдържа: Нафта (петрол) ADR/GGVSE: UN 1866, 640E, клас: 3, Cl.-Code: Продуктът не подлежи на ADR,

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

тъй като има температура на възпламеняване над 23°C, транспортира се в контейнери с обем, по-малък от 450 литра, и има транзитно време, по-голямо от 40 секунди (раздел 2.2.3.1.5.).

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.