

Solupast D Rozpouštědlo

Technický informační list

1l / Položka č.120202000 / EAN 4007954 20232 6

6l / Položka č.120204000 / EAN 4007954202340



Rychle a spolehlivě odstraňuje zbytky podlahových krytin a disperzních nebo syntetických pryskyřicových lepidel. Odstraňuje zasklé skvrny z emulzních barev, syntetických pryskyřic a akrylových laků. Čistí znečištěné nářadí a kartáče z tvrdého přírodního vlasu.

- Gelové složení
- Vysoce efektivní
- Obsahuje rozpouštědlo bez aromatických látek

Oblast použití

Solupast D rychle a bezpečně odstraňuje zbytky podlahových krytin, zbytky lepidel a skvrny od barev - ideální pro nářadí, kartáče a renovace.

Zpracování

Podlahové krytiny a zbytky lepidel: Solupast D naneste štětcem nebo válečkem odolným proti rozpouštědlům a nechte působit 15 až 60 minut v závislosti na lepidle. Rozpuštěnou vrstvu lepidla odstraňte špachtlí. V případě potřeby postup opakujte. V případě potřeby povrch důkladně omyjte vodou se saponátem a nechte zcela zaschnout. Zasklé skvrny od barev a laků: Nechte Solupast D působit přibližně 10 - 30 minut a skvrnu potřete hadříkem, aby se rozpustila. Důkladně opláchněte vodou. Čištění: Namočte kartáče z tvrdých přírodních vlasů do Solupastu D ve skleněné nebo kovové nádobě a po dostatečné době působení opláchněte. Menší kovové části vložte do přípravku Solupast D, větší kovové části natřete a rovněž opláchněte vodou.

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou, chráněnou před dětmi a uloženou na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Poznámky

Solupast D má zpožděné odpařování, proto je možná dlouhá doba expozice bez opakované aplikace. Solupast D je tixotropní gel a lze jej aplikovat i na svislé povrchy. Napadeny mohou být i plasty a litý asfalt, které nejsou odolné vůči rozpouštění. Před aplikací otestujte kompatibilitu povrchu na nenápadném místě. Solupast D nepoužívejte na savé podklady (např. cementový potěr). Větší plochy ošetřujte po úsecích o velikosti max. 0,5 m² a zajistěte dobrou cirkulaci vzduchu. Před dalšími pracemi nebo pokládkou nových podlahových krytin nechte podklad zcela vyschnout a dobře vyvětrejte místnost. Prázdné nádoby odevzdejte pouze k recyklaci. Zasklé zbytky materiálu lze likvidovat společně s domovním odpadem nebo jako stavební odpad. Kód odpadu EWC č. 08 04 12.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.