

Voděodolné lepidlo na dřevo D3

Technický informační list

500g / Položka č.102466 / EAN 4016215102466

1kg / Položka č.102473 / EAN 4016215102473



Voděodolné lepidlo na dřevo podle normy DIN EN 204-D3 pro vysoce pevné a odolné lepení v interiéru i exteriéru. Vhodné pro všechny druhy dřeva, desky na bázi dřeva, OSB a laminát. Lepidlo neobsahuje rozpouštědla, transparentně zasychá a vytváří pružný spoj odolný proti stárnutí. Ideální pro konstrukci nábytku, montážní práce, čepové a kolíkové spoje a lepení per a drážek s vysokou nosností.

- pro vodotěsné lepení podle DIN EN 204-D3
- Ideální pro všechny druhy dřeva, OSB desky a laminát.
- bez rozpouštědel
- zasychá průhledný
- testováno společností ift Rosenheim - znalecký posudek č. 11-002804-PR01 (PB GAS-K01-11-en-01) ze dne 23. 9. 2011.
- pro interiéru i exteriéru

Oblast použití

Lepidlo na dřevo baufan D3 je vhodné pro lepení všech běžně dostupných druhů dřeva, materiálů na bázi dřeva a laminátů.

Příprava

Obrobky určené k lepení řádně připravte. Lepené plochy musí být čisté a zbavené mastnoty a prachu. Ideální vlhkost dřeva je 8-12 %. Vyšší vlhkost prodlužuje dobu tuhnutí.

Zpracování

Štětcem nebo lepicím hřebenem naneste na obě strany lepidlo na dřevo baufan D3. Celkové nanesené množství by mělo být 150-200 g/m². Po co nejkratší době vzplanutí přitiskněte spojované díly k sobě ještě za vlhka. Lisovací tlak by měl být přibližně 1 N/mm² a měl by se udržovat přibližně 15 minut. U laminátových desek lze lisovací tlak zvýšit na 3 N/mm² a dobu lisování na 30 minut. Při pokládce předpřipravených parket nebo laminátových podlah naneste lepidlo na dřevo baufan Wood Glue D3 v pramenech na obou stranách pera, přitlačte podlahové prvky k sobě a poklepejte je. Přebytečné lepidlo ihned setřete vlhkým hadříkem. Vždy dodržujte pokyny pro lepení od výrobce podlahové krytiny. Nářadí ihned po použití očistěte vodou.

Spotřeba

v závislosti na podkladu ► od 150 do 200 g/m²

Úložišť

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném, ale nezamrzajícím místě. Pokud je neotevřený a správně skladovaný, je doba použitelnosti nejméně do: viz etiketa šarže.

Poznámky

Teplota zpracování: nejméně + 5 °C pro materiál a cirkulující vzduch Doba sušení závisí na teplotě zpracování. Relativní vlhkost vzduchu nad 90 %, zejména ve spojení s nízkými teplotami, může výrazně ovlivnit dobu sušení a kvalitativní vlastnosti. GISBAU - GISCODE pro instalační materiály: D1 Kód odpadu č. 080410. K recyklaci by měly být předány pouze prázdné obaly. Vyschlé zbytky materiálu lze likvidovat podle kódu odpadu č. 080410 (odpadní lepidla a tmely s výjimkou těch, které spadají pod 080409) nebo 170904 (směsný stavební a demoliční odpad s výjimkou těch, které spadají pod 170901, 170902 a 170903) nebo jako domovní odpad.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.