



Vysoce kvalitní metylcelulózová pasta špičkové kvality s obzvláště vysokou pevností za mokra pro profesionální tapetování. Ideální pro malovatelné tapety a všestranné použití s dřevotřískovými, strukturovanými a netkanými tapetami, netkanými dřevotřískovými, vinylovými a reliéfními tapetami a také s tapetami v rolích. Snadno se mísí a rovnoměrně nanáší, zajišťuje spolehlivou přilnavost a čisté, dlouhotrvající výsledky.

- pro strukturované, reliéfní, netkané a vinylové tapety, dřevotřískové a netkané dřevotřískové tapety
- vyrobeno z vysoce kvalitní metylcelulózy se syntetickou pryskyřicí.
- Vysoká odolnost proti vlhkosti při natírání
- Silná počáteční přilnavost a pevnost lepidla
- Velmi dobrá nastavitelnost tapetových panelů
- Připraveno k použití za 15 minut
- obrobitelný
- zasychá průhledný
- bez konzervačních látek

Oblast použití

Tapetová pasta na papírové, vinylové, netkané a dřevotřískové tapety. Velmi vysoká pevnost za mokra, ideální pro strukturované tapety a malovatelné tapety z dřevotřísky.

Příprava

Podklad musí být suchý, stabilní a zbavený prachu a mastnoty. Odstraňte staré špatně přilnavé tapety a odstraňovačem tapet bausfan. Praskliny a otvory opravte interiérovou výplní bausfan nebo superlepicí výplní decomur. Vysoce savé, brousitelné a křídové podklady předem ošetřete hloubkově penetračním nátěrem bausfan LF nebo předplastí (v poměru 1:40). Pro usnadnění pozdější výměny tapet se doporučuje podklad opatřit základním nátěrem bausfan Wallpaper Changing Primer, zejména u omyvatelných tapet.

Zpracování

Míchací poměr: Předlepení: Smíchejte 1:40 = 8,0 litrů vody = 60-80 m² Hrubé tapety: Smíchejte 1:20 = 4,0 litry vody = 20-25 m² Texturované, netkané, vinylové, reliéfní a těžké tapety: Smíchejte 1:20 = 4,0 litry vody = 22-25 m² Pastu vlijte do čisté studené vody za intenzivního míchání a po 2-3 minutách znovu promíchejte. Přibližně po 15 minutách znovu intenzivně promíchejte. Pastu nanášejte na tapety štětcem nebo tapetovacím strojem, pásy tapet pokládejte k sobě a po dostatečné době nasáknutí aplikujte. Zbytky pasty ihned odstraňte vlhkým hadříkem. Na nalepenou tapetu malujte až po úplném zaschnutí pasty. Při použití se řiďte pokyny výrobce tapety. Pro zvýšení pevnosti lepidla u těžkých speciálních tapet a skelných vláken lze přidat plechovku lepidla na tapety bausfan 750 g na balení bausfan Kraft-Kleister 200 g. Lepidlo bausfan Kraft-Kleister je odolné vůči vápnu a cementu. Po použití očistěte nářadí vodou.

Úložišť

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na chladném, ale nezamrzajícím místě. Pokud je neotevřený a správně skladovaný, je doba použitelnosti nejméně do: viz etiketa šarže.

Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování a sušení zajistěte dostatečné větrání. Během používání se vyvarujte jídla, pití a kouření. V případě zasažení očí nebo kůže okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné obaly odevzdávejte pouze k recyklaci.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.