

Univerzální pasta na tapety

Technický informační list

250g / Položka č.160671 / EAN 4016215160671

500g / Položka č.160657 / EAN 4016215160657



Vysoce kvalitní lepidlo na tapety vyztužené syntetickou pryskyřicí pro lehké až běžné papírové tapety i těžké tapety a tapety z netkané textilie. Vysoce výťažná, silná receptura lepidla zajišťuje spolehlivou přilnavost a čistou aplikaci. Granule s nízkým obsahem prachu jsou bez zápachu, rychle připravené k použití a zasychají beze skvrn - ideální pro přesné a profesionální tapetování.

- pro vinylové a strukturované tapety, reliéfní a jiné těžké tapety
- pro netkané tapety
- Připraveno k použití za 5 minut
- s polymerním posilovačem lepidla

Oblast použití

Tapetová pasta na papírové, těžké a netkané tapety. Silné lepidlo, úsporné, bez zápachu a s nízkým obsahem prachu pro čisté výsledky.

Příprava

Pro optimální přilnavost musí být podklad suchý, stabilní a zbavený prachu a mastnoty. Odstraňte staré, špatně přilnavé tapety a uvolněné vrstvy nátěrů pomocí odstraňovače tapet baufan. Opravte praskliny a díry. Vysoce savé podklady předem ošetřete hloubkovým penetračním nátěrem baufan LF.

Zpracování

Přidejte baufan Univerzální lepidlo na tapety rychle a prudce do studené čisté vody za intenzivního míchání a pokračujte v míchání po krátkou dobu. (V závislosti na tapetách: 5 litrů pro těžké tapety, 7,5 litru pro lehké tapety) Po 5 minutách opět intenzivně promíchejte. Tapety rovnoměrně přilepte a položte k sobě. Po dostatečně dlouhé době namáčení naneste spoje na tupo. U netkaných tapet stačí pastu nanést na stěnu válečkem a poté tapetu aplikovat přímo z role. Je třeba dodržovat pokyny výrobce tapety. Zbytky pasty otřete čistým vlhkým hadříkem. Po použití očistěte nářadí vodou. Poměr míchání: Předlepení: Smíchejte 1:40 = 10 litrů vody = 50-55 m² Těžké tapety a netkané tapety: Smíchejte 1:20 = 5 litrů vody = 25-30 m² Papírové tapety: Smíchejte 1:30 = 7,5 litru vody = 35-40 m².

Úložiště

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném, ale nezamrzajícím místě. V neotevřeném stavu a při správném skladování vydrží nejméně 60 měsíců.

Poznámky

Kód odpadu č. 080410 (odpadní lepidla a tmely). K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné nádoby. Zbytky materiálu lze likvidovat jako prášek nebo sušené podle kódu odpadu č. 170904 (směsný stavební a demoliční odpad) nebo jako domovní odpad.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.