

## Akrylátová fasádní barva EXTRA

### Technický informační list

2,5l / Položka č.020623 / EAN 4016215020623

5l / Položka č.020654 / EAN 4016215020654

10l / Položka č.020708 / EAN 4016215020708



Tato fasádní barva odolná proti povětrnostním vlivům zaujme vysokou kryvostí a rovnoměrným matným povrchem. Je UV stabilní, odolná vůči dešti a obzvláště odolná vůči vnějším vlivům. Je ideální pro nové i renovační nátěry a zajišťuje dlouhotrvající a dobře udržitelné fasády s moderním vzhledem.

- Matný povlak s vysokou krycí schopností
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- Odolnost proti oděru
- bezvzduchový postřik
- 1 litr na cca 6 m<sup>2</sup> pro jeden nátěr na hladký podklad.

### Oblast použití

Emulzní barva pro nátěry fasád odolné proti povětrnostním vlivům a dešti - nežloutnoucí, odolná proti alkáliím a vhodná i pro použití v interiéru.

### Příprava

Na všechny minerální podklady (jako je beton, zdivo, vyrovnávací hmoty, cementové, sádrové a vápenné omítky), pevně přilnavé emulzní nátěry. Podklad musí být suchý, čistý, pevný, rovnoměrně savý a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstraňte uvolněný materiál a špatně přilnavé nátěry. Vysoce savé, brousitelné a křídové podklady opatřete základním nátěrem baufan Deep Primer LF. Praskliny, díry a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávací hmotou baufan (např. baufan exteriérová plnidla).

### Zpracování

Před použitím dobře promíchejte a nanášejte válečkem, štětcem, štětkou, plochým štětcem nebo vhodným stříkacím zařízením. Jako základní nátěr lze barvu ředit maximálně 10 % vody. Neředěný nátěr aplikujte jako vrchní nátěr po zaschnutí první vrstvy barvy. Při natírání větších ploch pracujte "mokrý do mokrého", aby nedocházelo k nánosům. Barva by se neměla nanášet na přímém slunci, při silném větru nebo tam, kde hrozí nebezpečí deště. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Doba schnutí: cca 5 hodin za normálních podmínek (+20 °C, relativní vlhkost 65 %, mírně savý podklad); delší doba schnutí za nepříznivých podmínek. Tónování: S maximálně 10% podílem univerzálních tónovacích koncentrátů nebo plnobarevné a tónovací barvy. Dodržujte příslušné technické informace týkající se odolnosti vůči světlu a povětrnostním vlivům. Poznámky k aplikaci bezvzduchovým stříkáním: Úhel stříkání: 50° Tryska: 0,023 - 0,027 Tlak stříkání: 120 - 180 barů.

### Spotřeba

Hladké povrchy/jemná zrnitost omítky → od 150 ml/m<sup>2</sup> Přesné množství spotřeby určete zkušebním nátěrem na objektu.

### Úložiště

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném, ale nezamrzajícím místě. Pokud je neotevřený a správně skladovaný, je doba použitelnosti nejméně do: viz etiketa šarže.

### Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C pro materiál, cirkulující vzduch a podklad Nezakrývejte lakované plochy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během nanášení a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Nevdechujte rozprašovanou mlhu. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné brýle. V případě zasažení očí nebo pokožky okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se přípravek dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné nádoby odevzdejte pouze k recyklaci. pozor! Při stříkání mohou vznikat nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosol nebo mlhu. Při postřiku používejte kombinovaný filtr A2/P2.

### Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.