

Pasta de papel pintado

Ficha técnica

200g / Nº de artículo 102206 / EAN 4016215102206

4kg / Nº de artículo 102268 / EAN 4016215102268



Cola celular de alta calidad para pegar papel pintado ligero y normal. La cola para papel pintado se mezcla sin grumos y está lista para usar al cabo de 30 minutos. Se puede aplicar tanto con la máquina de empapelar como con el cepillo para cola.

- Pegamento celular
- Gran fuerza adhesiva
- no se apelmaza
- Listo para usar en 30 minutos
- mecanizable
- sin conservantes

Ámbito de aplicación

Pegamento celular para papeles pintados ligeros y normales.

Preparación

El soporte debe ser resistente, seco, de absorción uniforme, liso y limpio. Eliminar las pinturas y los papeles pintados antiguos. Rellenar las grietas, los agujeros y las irregularidades con una masilla de enmasillado adecuada de la marca baufan. Consolidar los soportes que desprendan arena o que se desprendan en polvo con el imprimador baufan Tiefgrund LF. Aplicar una capa de yeso o imprimir los soportes muy absorbentes. Dar una capa previa de baufan Zell-Makulatur sobre el enlucido de grano grueso.

Tratamiento

Para papel pintado normal, verter 200 g de cola para papel pintado «baufan» en 5 l de agua fría y limpia, removiendo enérgicamente, y seguir removiendo durante unos instantes. Para pegar papeles pintados pesados, utiliza 4 l de agua por cada 200 g de cola para papel pintado. Pasados 30 minutos, vuelve a remover enérgicamente la mezcla. Una vez transcurrido el tiempo de remojo, es posible diluirla aún más en función de la calidad del papel pintado. Aplica el pegamento para papel pintado de manera uniforme en el reverso del papel pintado con la máquina empapeladora o un cepillo, dobla la tira de papel pintado y, una vez transcurrido el tiempo de remojo indicado en las instrucciones del fabricante, pégala según dichas instrucciones. Elimina los restos de pegamento con un paño húmedo. Limpia las herramientas con agua limpia después de su uso.

Para trabajos de empapelado sobre superficies imprimadas, se debe añadir un 20 % de aglutinante de látex «baufan» al adhesivo para papel pintado ya mezclado (750 g de aglutinante de látex por cada 200 g de mezcla de adhesivo para papel pintado). También se recomienda añadir un 20 % de ligante de látex «baufan» para aumentar la resistencia a la humedad y en soportes críticos (por ejemplo, enlucido de cemento fresco).

Consumo

aprox. 200 ml de la cola para empapelar preparada por m² —dependiendo del soporte—.

Almacenamiento

Almacenar los envases bien cerrados y en un lugar seco.

Notas

Temperatura de aplicación:

mínimo +5 °C para el material, el aire ambiente y el soporte

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

Es imprescindible seguir las instrucciones de aplicación del fabricante del papel pintado.

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente y a fondo con agua. Evitar que el producto llegue al alcantarillado, a las aguas o al suelo.

Consulte la ficha de datos de seguridad para obtener información relevante en materia de seguridad. Puede obtener las fichas de datos de seguridad actualizadas a través de nuestra página web www.baufan.de.

Eliminación:

Solo se deben entregar para su reciclaje los envases completamente vacíos. Los restos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Código de residuos EWC n.º 08 04 14.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.