

Vaso de agua de potasio

Ficha técnica

1l / Nº de artículo 021118 / EAN 4016215021118



Imprimación mineral pura para revestimientos e impregnaciones. Aglutinante para revoques minerales y pinturas de silicato. El silicato potásico solidifica los soportes minerales mediante una silicificación profunda, reduce la absorción y mejora la adherencia de las capas posteriores. Adecuado para interiores y exteriores.

- imprimación y consolidación de revoques de lijado
- para interior y exterior
- Pretratamiento de sustratos para pinturas de silicato
- refuerza sin formación de película
- Alta permeabilidad al vapor de agua
- Sin conservantes, disolventes ni plastificantes

Ámbito de aplicación

Solución de silicato potásico para consolidar sustratos minerales, regula la absorbencia y es ideal como pretratamiento para pinturas de silicato.

Preparación

Para todos los sustratos minerales como hormigón, mampostería, compuestos de nivelación, cemento y revoque de cal. Elimina viejas capas de pintura mal adheridas y revoques sueltos.

Tratamiento

Aplicar Kali-Wasserglas con una brocha o un equipo de pulverización adecuado (no inhalar la niebla de pulverización al pulverizar). Dependiendo de la absorbencia del sustrato, Kali-Wasserglas puede diluirse hasta 1:3 con agua (utilizar inmediatamente la solución diluida). Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después del uso. Proteger las superficies que no se vayan a tratar de salpicaduras. Tiempo de secado: aprox. 6 horas en condiciones normales (+20 °C, 65% de humedad relativa, sustrato moderadamente absorbente); tiempo de secado más largo en condiciones desfavorables.

Consumo

Dependiendo del sustrato → de 100 a 200 ml/m² Determine la cantidad exacta utilizada aplicando una capa de prueba sobre el objeto.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero protegido de las heladas.

Notas

Temperatura de aplicación: Al menos + 5 °C para el material, el aire circulante y el sustrato. Cubrir con lámina las superficies que no se vayan a tratar. Evitar salpicaduras sobre vidrio, aluminio, cerámica, mármol y materiales similares. Eliminar inmediatamente con agua las salpicaduras accidentales. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. No inhalar la niebla de pulverización. Evitar comer, beber y fumar durante su uso. No dejar que penetre en desagües, cursos de agua ni en el suelo. baufan Kali-Wasserglas no puede utilizarse como capa de acabado en superficies visibles. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Llevar guantes de protección/protección ocular (sin vidrio). EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si es posible, quítese las lentes de contacto. Continuar enjuagando. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. Si se requiere consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta de identificación. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales de acuerdo con la normativa local/regional/nacional. código producto: M-SK02 Valor

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

límite COV UE para este producto: (Cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Contenido COV de este producto máx.: 0,1 g/l

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.