

Pintura de fachadas

Ficha técnica

2,5l / N° de artículo 100608 / EAN 4016215100608

5l / N° de artículo 100622 / EAN 4016215100622

10l / N° de artículo 100646 / EAN 4016215100646



Esta pintura mate para fachadas es ideal para revestimientos nuevos y de renovación e impresiona por su buena cobertura y aspecto uniforme de la superficie. No envejece, no amarillea y es resistente a la intemperie. Este robusto revestimiento protege de forma fiable las superficies exteriores y garantiza un aspecto limpio y ordenado de la fachada a largo plazo.

- Pintura mate de dispersión de resina sintética
- para revestimientos de fachadas que no envejecen ni amarillean
- Buena opacidad
- pulverizable sin aire
- 1 litro para aprox. 6 m² en una sola capa sobre soporte liso

Ámbito de aplicación

Pintura de dispersión blanca con buen poder cubriente, ideal para pinturas nuevas y de renovación.

Preparación

Para todos los soportes minerales de hormigón, enlucidos de cemento y cal-cemento, mampostería, placas de fibrocemento. También para revestimientos adhesivos de cal, minerales y silicatos en frío. El soporte debe estar seco, limpio, sano, absorbente y libre de polvo y grasa. Los soportes que no puedan consolidarse o que no adhieran suficientemente deben eliminarse por completo. Imprimir los soportes muy absorbentes, lijables y calcáreos con fijador de silicato baufan. En caso de duda, aplicar una capa de prueba. Reparar grietas, agujeros y desniveles con un compuesto nivelador baufan adecuado (p.ej. masilla para exteriores baufan).

Tratamiento

Remover bien antes de usar (la pintura puede ser tixotrópica y espesa) y aplicar con rodillo, brocha, pincel, brocha plana o equipo pulverizador adecuado. La pintura puede ajustarse a una consistencia de trabajo con un máximo del 10 % de fijador de silicato baufan. Son necesarias dos capas. En superficies grandes, trabajar húmedo sobre húmedo para evitar la acumulación de pintura. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después del uso. Tiempo de secado: aprox. 8 horas en condiciones normales (+20 °C, 65% de humedad relativa, soporte moderadamente absorbente); tiempo de secado más largo en condiciones desfavorables. Tintado: Con un máximo de 3% de concentrados de tintado universales (tipos de óxido LW) Notas sobre la aplicación con pulverizador airless: Ángulo de pulverización: 50° Boquilla: 0,023 - 0,027 Presión de pulverización: 120 - 180 bar

Consumo

Superficies lisas/grano fino de yeso → a partir de 150 ml/m² Determinar la cantidad exacta de consumo mediante recubrimiento de prueba sobre el objeto.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se almacena correctamente, la vida útil es de al menos hasta: véase la etiqueta del lote.

Notas

Temperatura de procesado: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire circulante y el sustrato No cubrir las superficies a pintar. Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. No inhalar la niebla de pulverización. Evitar comer, beber y fumar mientras se utiliza la pintura. Usar gafas de seguridad (no de cristal). En caso de contacto con los ojos o la piel, aclarar inmediatamente con abundante agua. No dejar que penetre en desagües, vías fluviales o en el suelo. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado ¡Precaución! Al pulverizar pueden producirse gotitas respirables peligrosas. No inhalar el aerosol o la niebla. Utilizar filtro combinado A2/P2 al pulverizar. GISCODE para materiales de recubrimiento: BSW10 Valor límite de COV de la UE para este producto: (Cat.: A/c,

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

Wb) = 40 g/l (2010) Contenido de COV de este producto máx.: 1 g/l

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.