



Aqua-Deck valge plekiblokeerija

Tehniline teabeleht

750ml / Artikli nr.020173 / EAN 4016215020173

2,5l / Artikli nr.020180 / EAN 4016215020180

10l / Artikli nr.020203 / EAN 4016215020203



Valge, veepõhine renoveerimis- ja isolatsioonivärv, millel on suurepärane peitevõime siseruumides kasutamiseks. Takistab nikotiini, veeplekkide, tahma- ja rasvapekkide, kipsplaatide ja puitpaneelide värvainete ning sarnaste saasteainete sattumist aluspinnale. Sobib ideaalselt matt pinnakattevärviks, kuid seda saab ka tavalisel viisil üle värvida tapeetide, emulsioonvärvide ja krohvidega.

- Lahustivaba renoveerimisvärv, millel on kõrge läbipaistevus
- Takistab nikotiini, tahma, rasva ja veeplekkide sissetungi
- Eraldab värvusained kipsplaatidest, OSB- ja puittehitusplaatidest.
- 2 in 1 - isolatsioonivärv ja pinnakate
- Konstruktsiooniklass 1, mille katvus on 6 m²/l.
- Märghõrdekandlusklass 2 vastavalt DIN EN 13300.
- Läikeklass G4 - matt
- õhuta pihustatav
- siseruumides

Kohaldamisala

Valge, lahustivaba isolatsioonivärv siseruumidele: katab nikotiini-, tahma-, rasva- ja veeplekid - ideaalne kiireks renoveerimiseks eluruumides ja hotellides.

Ettevalmistus

Kõikidele mineraalsetele aluspindadele (nt kips-, lubi- ja tsementkrohv, betoon ja müüritöö) ning dispersioonvärvidele, sünteetilise vaigu krohvidele, kipsplaadile, OSB-plaatidele ja puitkonstruktsiooniplaadidele. Ideaalne ka lahustitelevastupidamatutele aluspindadele, nagu polüstüreen ja kõvavaht. Aluspind peab olema kuiv, kande- ja eraldusainetest (nt tolm) vaba. Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal ja halvasti kinnitunud värvikiht. Tugevalt imavad, liivavad ja kriituvad aluspinnad tuleb kruntida tootega baufan Tiefgrund LF. Praod, augud ja ebatasasused tuleb parandada sobiva baufan-pahtliga.

Töötlemine

Enne kasutamist segage hoolikalt läbi ja kandke lahjendamata kujul rulliga, harjaga, pintsliga või sobiva pihustiga, nii et tekiks ühtlane pind ilma puudujääkideta. Vajaduse korral kanda peale teine kiht pärast esimese kihi täielikku kuivamist. Suuremate pindade katmisel tuleb märg-märg-meetodil töötada, et vältida värvi kogunemist. Tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist veega puhastada.

Kuivamisaeg:

u. 6 tundi tavatingimustes (+20 °C, 65 % suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes (nt madal temperatuur või kõrge õhuniiskus) on kuivamisaeg vastavalt pikem.

Värvitooni reguleerimine:

Värvitooni reguleerimine on võimalik universaalsete värvitoonikonsentraatidega (ainult LW-Oxyd-tüübid) kuni maksimaalselt 0,2 %, ilma et see mõjutaks isolatsioonitoimet.

Juhised airless-kihustamiseks

Pihustusnurk: 50°

Düs: 0,023 – 0,027

Pihustusrõhk: 120 – 180 bar

Staatus: 18.08.2026

Lehekülg 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.

Tarbimine

Siledad pinnad/peenikese krobelisusega krohv → alates 150 ml/m²
Täpne kulukogus tuleb kindlaks teha proovivärvimise abil objektil.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas.

Märkused

Töötlemistemperatuur:

+5 °C kuni +30 °C materjali, õhu ja aluspinna puhul

Et mitte kahjustada isolatsioonivõimet, ei tohi baufan Aqua-Deck'i lahjendada ega segada teiste materjalidega (nagu dispersioon- või täisvärvid).

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Katke pinnad, mida ei soovitata värvida. Pihustustööde puhul kasutada kombifiltrit A2/P2. Tagada töötlemise ja kuivamise ajal piisav ventilatsioon. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Silma- või nahakontakti korral loputage kohe põhjalikult veega. Ärge laske toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.baufan.de.

Selle toote ELi VOC-piirväärtus (kat.: A/g, Wb) = 30 g/l (2010). Selle toote VOC-sisaldus maksimaalselt: 1 g/l.

Kõrvaldamine:

Ringlussevõtuks anda ainult täielikult tühjendatud pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada koos olmejäätmetega või ehitusjäätmetena. Vedelad jäägid tuleb kõrvaldada jäätmekoodi nr 08 01 12 alusel.

GISCODE katteainetele: BSW20

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.