



Kaaliumsilikaadil põhinev stabiliseeritud veeklaasi krunt tagab mineraalsete aluspindade püsiva konsolideerimise ja reguleerib usaldusväärselt imavust. See loob optimaalsed tingimused järgnevate pinnakatete jaoks ja sobib ka silikaatvärvide professionaalseks lahjendamiseks - maksimaalse haardumise ja pikaajalise tulemuse saavutamiseks.

- Stabiliseeritud veeklaasi kruntimine kaaliumsilikaadi baasil
- Kruntimine mineraalsetele aluspindadele
- Silikaatvärvide lahjendaja
- Väga hea veeauru läbilaskvus
- omab looduslikke omadusi hallituse vastu
- Ei sisalda säilitusaineid, lahusteid ega plastifikaatoreid.
- sise- ja välistingimustes

Kohaldamisala

Suure ja erineva imavusega mineraalsete aluspindade kinnitamiseks ja silikaatvärvide lahjendamiseks.

Ettevalmistus

Sobib sellistele aluspindadele nagu betoonist, tsement- ja lubitsementkrohvist, müüritise, kipsist aluspindade, kiudtsementplaatide jaoks. Ka liimkrohvidele, mineraal- ja silikaatkülmakatetele. Aluspind peab olema kuiv, puhas, terve, imav ning tolmu- ja rasvavaba. Alused, mida ei saa konsolideerida või mis ei haaku piisavalt, samuti paagutatud kihid tuleb täielikult eemaldada. Kahtluse korral tuleb teha proovikiht. Parandage praod, augud ja ebatasasused sobiva baufani täiteainega. Katke eelnevalt värvimiseks mitte ettenähtud pinnad, eriti klaas-, alumiinium- ja keraamilised pinnad. Pesta pritsmed kohe veega maha.

Töötlemine

Enne kasutamist hästi loksutada või segada ja kanda pinnale pintsliga, pintsliga, lamedate pintslite või sobivate pihustusseadmetega. Krunti võib kasutada lahjendamata või veega kuni 1:2 lahjendatud kujul. Väga tugevasti imav aluspindade kruntimine kaks korda märjalt ja rullida sisse. Mitte segada teiste materjalidel põhinevate kruntide ja värvidega. Tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist veega puhastada. Kuivamisaeg: ca 6 tundi normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes on kuivamisaeg vastavalt pikem.

Tarbimine

Siledad pinnad/peenike krohviterad → alates 100 ml/m² Määrake täpne tarbimiskogus objektile proovikihi abil.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused

Värvimistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjalile, tsirkuleerivale õhule ja aluspinnale Mitte katta värvimiseks mõeldud pindu. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Ärge hingake pihustusudu sisse. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Kandke kaitseprille (mitte klaasist). Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Tühjad mahutid kõrvaldada ainult ringlussevõtuks. Pindamismaterjalide GISCODE: BSW40 ELi VOC piirväärtus selle toote jaoks: (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) VOC sisaldus selles tootes maksimaalselt: 1 g/l.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.