



Valge, väga vastupidav emulsioonvärv, millel on silmapaistev läbipaistevus ja mis vastab kõrgeimatele nõudmistele. Annab elegantse mati, ühtlase pinna ja avaldab muljet oma suure vastupidavusega. Sobib ideaalselt elamis- ja tööruumidesse, mis on tugevalt koormatud. Lihtne kanda rulli, pintslis või pihusti abil ning ideaalne täiusliku tulemuse saavutamiseks.

- Kõrgeimate nõudmiste puhul
- üllas matt pind
- Kontrastsusklass 1, mille saagikus on 6 m²/l.
- Märghõrdekindlusklass 1 vastavalt DIN EN 13300.
- Kiilto tase tuhm matt
- Ei sisalda lahusteid, plastifikaatoreid ega uduvärvi tekitavaid aineid.
- õhuta pihustatav

Kohaldamisala

Valge, väga vastupidav emulsioonvärv suurepärase peitevõimega sisepindade seina- ja laepindadele.

Ettevalmistus

Kõigile mineraalsetele aluspindadele (nagu betoon, müüritised, tasandusmaterjalid, tsement-, kipsi- ja lubjakrohv), kipsplaatidele ja muudele kipsplaatidele, kindlalt kinnituvatele emulsioonvärvikihtidele, samuti puitlaastrile, klaasriidele ja muudele värvitavale tapeetidele ja seinakattematerjalidele. Aluspind peab olema kuiv, puhas, tugev, imav ning tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal, vana tapeet ja halvasti kinnituvad värvid. Kruntinge väga imav, liivatatud ja kriidiga kaetud aluspinnad baufan Deep Primer LF-ga. Parandage praod, augud ja ebatasasused sobiva baufan tasandusseguga.

Töötlemine

Segage enne kasutamist hästi läbi ja kandke pinnale rulli, pintslis, pintslis, lamedate pintslite või sobivate pihustusseadmetega. Enamasti piisab ühest küllastunud ja ühtlasest kihist. Ebaühtlaselt imavate ja kontrastsete aluspindade puhul võib olla vajalik krunting. Kruntingi võib lahjendada maksimaalselt 5 % veega; pealiskihina kanda peale esimese värvikihi läbikuivamist lahjendamata kujul. Suuremate pindade katmisel töötage märg-niiskelt, et vältida kuhjumist. Tööriistad puhastatakse veega kohe pärast kasutamist. Kuivamisaja: ca 5 tundi normaalingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes pikem kuivamisaja. Toonimine: max. 10% universaalsete toonimiskonsentraatidega või täissoonimis- ja toonimisvärviga. Märkused õhuvaba pihustamise kohta: pihustusnurk: 50° Düüs: 0,023 - 0,027 pihustusrõhk: 120 - 180 baari.

Tarbimine

Siledad pinnad/peenike krohvimass → alates 125 ml/m² Määrake täpne tarbimiskogus, kandes objektile proovikihi.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused

Töötlemistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjalile, tsirkuleerivale õhule ja aluspinnale Mitte katta värvimiseks mõeldud pindu. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Ärge hingake pihustusudu sisse. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Kandke kaitseprille. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Tühjad mahutid viia ainult ringlusse. ettevaatust! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud hingamiskõlblikud tilgad. Ärge hingake aerosooli või udu sisse. Kasutage pihustamisel kombineeritud filtrit A2/P2.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.