

Silikaatne sisevärv

Tehniline teabeleht

5l / Artikli nr.021026 / EAN 4016215021026

10l / Artikli nr.021033 / EAN 4016215021033



See kvaliteetne silikaatne sisevärv avaldab muljet oma suure läbipaistmatus ja äärmise veeauru läbilaskvuse poolest. See on säilitusainetevaba, toetab tervislikku sisekliimat ja sobib ideaalselt mineraalsetele aluspindadele. Matt viimistlus tagab ühtlase, loomuliku pinna välimuse ja kauakestvad, kaunid seina- ja laepinnad.

- Väga läbipaistmatu silikaatpõhine sisevärv
- mineraalsete substraatide puhul
- Väga hea veeauru läbilaskvus
- Kontrastsusklass 2, mille saagikus on 6 m²/l.
- Märghõrdekindlusklass 3 vastavalt DIN EN 13300.
- Kiilto tase tuhm matt
- säilitusainetevaba
- Ei sisalda lahusteid, plastifikaatoreid ega uduvärvi tekitavaid aineid.
- õhuta pihustatav

Kohaldamisala

Valge dispersioonilikaatvärv vastavalt DIN 18363 siseseinte ja -lae pindadele.

Ettevalmistus

Kõigile mineraalsetele aluspindadele (nt betoon, müüritised, tasandusmaterjalid, tsement-, kipsi- ja lubjakrohv), kipsplaatidele ja muudele kipsplaatidele, mineraalvillale ning kindlalt kinnituvatele mineraal-, silikaat- ja mattemulsioonvärvidele. Aluspind peab olema kuiv, puhas, stabiilne ning tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal, vana tapeet ja halvasti kinnituvad värvikihid. Väga imav, lihvitud ja kriidiga värvitud aluspinnad kruntida silikaatkinnitusvahendiga. Parandage praod, augud ja ebatasasused sobiva baufani tasandusainega.

Töötlemine

Segage enne kasutamist hästi läbi ja kandke pinnale rulli, pintsli, pintsli, lamedate pintslite või sobivate pihustusseadmetega. Kruntvärvi võib lahjendada maksimaalselt 10 % silikaatse fikseerimisvahendiga, pealiskihi kanda peale esimese värvikihi kuivamist lahjendamata kujul. Suuremate pindade katmisel töötage märg-niiskelt, et vältida kuhjumist. Tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist veega puhastada. Kuivamisaja: ca 5 tundi normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes pikem kuivamisaja. Toonimine: max. 3% universaalsete toonimiskontsentratsioonidega (ainult LW Oxyd tüüpi). Märkused õhuta pihustamise kohta: pihustusnurk: 50° pihustusnurk: 0,023 - 0,027 pihustusrõhk: 120 - 180 baari.

Tarbimine

Siledad pinnad/peenike krohvimaas → alates 125 ml/m² Määrake täpne tarbimiskogus, kandes objektile proovikihi.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused

Värvimistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjalile, tsirkuleerivale õhule ja aluspinnale Mitte katta värvimiseks mõeldud pindu. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Ärge hingake pihustusudu sisse. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Kandke kaitseprille (mitte klaasist). Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Tühjad konteinerid viia ainult ringlusse. ettevaatust! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud hingamiskõlblikud tilgad. Ärge hingake aerosooli või udu sisse. Kasutage pihustamisel kombineeritud filtrit A2/P2. Pindamismaterjalide GISCODE: BSW40 ELI VOC piirväärtus selle toote jaoks: (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010) VOC sisaldus selles tootes maksimaalselt: 1 g/l.

Staatust: 17.10.2026

Lehekülg 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.