



Interjöörü lateks

Tehniline teabeleht

2,5l / Artikli nr.021422 / EAN 4016215021422

5l / Artikli nr.021453 / EAN 4016215021453

10l / Artikli nr.021507 / EAN 4016215021507



Valge, kulumiskindel lateksvärv kvaliteetseks siseviimistluseks. Värv paistab silma oma suure kattevõime ja elegantselt matte pinnaviimistlusega. Seetõttu sobib see eriti hästi siledade ja tekstuuri aluspindade, klaaskiu, tekstuuri- ja reljeefpaberite ülevärvimiseks. Tänu suurele vastupidavusele on värv ideaalne tugevalt koormatud pindadele. Ühtlane tulemus tagab hooldatud, pikaealised seinad ning kaasaegse ja kvaliteetse ruumilise mulje.

- Vastupidavaks sisekatteks
- Kõrge läbipaistmatus
- Kontrastsusklass 2, mille saagikus on 6 m²/l.
- Märghõõrdekindlusklass 2 vastavalt DIN EN 13300.
- Läikeklass G3 matt
- Ei sisalda lahusteid, plastifikaatoreid ega uduvärvi tekitavaid aineid.
- õhuta pihustatav

Kohaldamisala

Matt lateksvärv siseruumide seinte ja lagede värvimiseks.

Ettevalmistus

Kõikidele mineraalsetele aluspindadele (nagu betoon, müüritöö, tasandusmassid, tsement-, kips- ja lubikrohv), karedale paberile, klaaskiu ja muudele ülevärvitavatele tapeetidele ja seinakattematerjalidele, kipsplaadile ja muudele kuivkonstruktsiooniplaatidele ning tugevalt kinnitunud dispersioonvärvi kihtidele. Aluspind peab olema kuiv, puhas, kande-, tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal, vanad tapeedid ja halvasti kinnitunud värvikiht. Tugevalt imavad, liivavad ja kriituvad aluspinnad tuleb kruntida tootega „baufan Tiefgrund LF“. Praod, augud ja ebatasasused tuleb parandada sobiva „baufan“ tasandusmassiga.

Töötlemine

Enne kasutamist segage hoolikalt läbi ja kandke peale rulliga, harjaga, pintsliga, laiaharjaga või sobiva pihustiga. Alusvärvinäht võib värvi lahjendada maksimaalselt 5 % veega. Pealiskihina kandke värv lahjendamata peale pärast esimese värvikihi täielikku kuivamist. Suuremate pindade värvimisel tuleb värvi pealekandmisel vältida värvijälgede tekkimist, töötades märg-märg-meetodil. Tööriistad tuleb puhastada veega kohe pärast kasutamist.

Kuivamisaeg:

umbes 5 tundi tavatingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes vastavalt pikem kuivamisaeg.

Toonimine:

Maksimaalselt 10% universaalsete toonikontsentratsioonide või täis- ja toonivärvidega.

Juhised airless-kihustamiseks:

Pihustusnurk: 50°

Düs: 0,023 – 0,027

Pihustusrõhk: 120 – 180 bar

Tarbimine

Siledad pinnad/peene teralisusega krohv → alates 150 ml/m²

Täpne kulukogus tuleb kindlaks määrata proovivärvimise abil objektil.

Staatuse: 17.10.2026

Lehekülj 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.

Ladustamine

Hoida pakendit hästi suletuna, jahedas, kuid külmavabas kohas.

Märkused

Töötlemistemperatuur:

+5 °C kuni +30 °C materjali, õhu ja aluspinna jaoks

Hoida laste käeulatuses eemal. Katke pinnad, mida ei soovitata värvida. Pihustustööde puhul kasutage kombifiltrit A2/P2. Tagage töötlemise ja kuivamise ajal piisav ventilatsioon. Vältige värvi kasutamise ajal söömist, joomist ja suitsetamist. Vältige kokkupuudet silmade ja nahaga. Silma- või nahakontakti korral loputage kohe põhjalikult veega. Ärge laske toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.baufan.de.

Selle toote ELi VOC-piirväärtus (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Selle toote maksimaalne VOC-sisaldus: 1 g/l.

Kõrvaldamine:

Ringlussevõtuks anda ainult täielikult tühjendatud pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada olmejäätmetena või ehitusjäätmetena. Vedelad jäägid tuleb kõrvaldada jäätmekoodi nr 08 01 12 alusel.

GISCODE katteainetele: BSW20

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.