



extra tapetiliim Super Economy Pack

Tehniline teabeleht

500g / Artikli nr.002501000 / EAN 4007955025016

1kg / Artikli nr.002502000 / EAN 4007955025023



See tapeedipasta sobib ideaalselt puitlaast-, vinüül-, tekstiil- ja reljeefsete tapeetide ning kõigi raskete tapeeditüüpide jaoks. See pakub suurt algset haarduvust ja usaldusväärset liimitugevust, eriti karedatel krohvipindadel. Stabiilne koostis võimaldab puhast pealekandmist ja tagab püsivalt kindla haardumise ka nõudlike tapeetimistööde puhul.

- Tugevdatud sünteetilise vaiguga
- Kõrge täitevõime
- kasutusvalmis umbes 30 minutiga

Kohaldamisala

Spetsiaalne pasta puitlaast-, tekstuur-, vinüül- ja reljeefsete tapeetide liimimiseks krohville, betoonile, emulsioonvärvipinnale, kipsplaadile jne.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, sile, puhas, terve ja vaba eraldusainetest (nt tolmust või rasvast). Eemaldage kõik tapeedijäägid, halvasti kleepuv värv ja tempermat. Parandage augud ja ebatasasused täiteainega. Lihvitud ja kriidistunud aluspinnad tuleb eeltöödelda sügavuti tungiva kruntvärviga. Eelpehteldada väga imav aluspind või kruntida sügavuti tungiva kruntvärviga. Eelpindade kruntimine kruntvärviga.

Töötlemine

Vala kogu pakendi sisu külma veega (vt tabelit), sega tugevalt ja jätka segamist lühikest aega. Jätke segu umbes 30 minutiks seisma ja segage uuesti tugevalt. Kleepige lõigatud tapeetide pikkused, asetage need kokku ja pärast piisavat leotusaega liimige need kokku. Veidi imavate aluspindade puhul ja niiskuskindluse suurendamiseks segage 750 g purk tapetiliimi (2 purki kumbki 750 g 1 kg ekstra eripasta pakendi jaoks) ettevalmistatud eripastasse. Tuleb järgida tapeeditootja töötlemisjuhiseid. Mitte töödelda alla +5 °C õhu- ja aluspinna temperatuuri. Tööriistad puhastatakse pärast kasutamist veega. 500 g pakendi segamissuhe: Eelkleepimine: Segage 1:20 = 10 liitrit vett = u 70 m² Kerged tapeetid: Segage 1:16 = 8 liitrit vett = 40-45 m² Karedad tapeetid: Segage 1:14 = 7 liitrit vett = 35-40 m² Struktuursed, vinüül- ja reljeefsed tapeetid, rasked tapeetid: Segage 1:12 = 6 liitrit vett = 30-35 m² Segamissuhe 1 kg pakendi: Eelkleepimine: Segage 1:20 = 20 liitrit vett = u 70 m² Kerged tapeetid: Segage 1:20 = 20 liitrit vett = u 70 m². 140 m² kerged tapeetid: 1:16 = 16 liitrit vett = 80-85 m² puitlaastutapeet: 1:14 = 14 liitrit vett = 70-75 m² tekstuursed, vinüül- ja reljeefsed tapeetid, rasked tapeetid: 1:12 = 12 liitrit vett = 60-65 m²

Ladustamine

Hoida jahedas ja kuivas kohas!

Staatus: 17.10.2026

Lehekülg 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.