Sisustuse täitematerjal

Tehniline teabeleht

500g / Artikli nr.101209 / EAN 4016215101209
1kg / Artikli nr.101261 / EAN 4016215101261
5kg / Artikli nr.101247 / EAN 4016215101247
10kg / Artikli nr.101285 / EAN 4016215101285
20kg / Artikli nr.101254 / EAN 4016215101254

Looduslik kipsipõhine siseviimistlusmaterjal sobib ideaalselt siseseinte ja -lae pindade täitmiseks, silumiseks ja modelleerimiseks. Sileda, tselluloosiga tugevdatud tasandussegu avaldab muljet optimaalse haardumise, lihtsa pealekandmise ja sileda lõppviimistluse poolest - ideaalne parandustöödeks, remondiks ja loominguliseks pinnakujunduseks.

- täitmine, silumine ja modelleerimine
- Looduslikul kipsil põhinev sile tasandussegu
- metüültselluloosiga optimaalse haardumise tagamiseks
- Lihtne ja ohutu töötlemine
- Tulekahju käitumine: A1
- CE-konformne vastavalt DIN EN 13963-3B ja DIN EN 13279-1 (kipsitasandussegu C7/20/2).

Kohaldamisala

Tasandussegu ebatasaste seinte ja lagede tasandamiseks: täidab praod ja augud, liimib jäigad vahtplaadid ja kleebib betooni, krohvi, klaasi, plasti ja metallile.

Ettevalmistus

Kõik alused peavad olema puhtad, kuivad, tasased, terved, imavad ja eraldusainete vabad. Tugevuse suurendamiseks kasutage baufan Deep Penetrating Primer LF. Alused, mida ei saa konsolideerida või mis ei haaku piisavalt, tuleb täielikult eemaldada. Kahtluse korral tehke proovi pealekandmine.

Töötlemine

1. Piserdage baufan Innenspachtel aeglaselt puhtas segamisanumates puhtasse vette, samal ajal segades, kuni saadakse pastataoline ja klompideta segu. Segamissuhe 1,0 kg baufan Innenspachteli kohta: Liimimine, tihendamine, täitmine - u 0,5 kuni 0,6 liitrit vett Silumine, täitmine - u 0,6 kuni 0,7 liitrit vett 2. Pärast segamist laske u 1 minutiks laagerduda ja segage uuesti. Ärge lahjendage ettevalmistatud materjali hiljem! 3. Kandke spaatli, spaatli vms. abil ükskõik millise kihipaksusega. 4. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist puhta veega. Enne ülevärvimist kruntige kogu seina- ja laepind, et saavutada varjavaba pinna välimus. Kuivamisaeg: Kuivamisaeg sõltub pealekandmise temperatuurist. Suhteline õhuniiskus üle 90%, eriti koos madalate temperatuuridega, võib oluliselt mõjutada kuivamisaega ja kvaliteediomadusi. Värvimine: kuni u. 1 tund Kõvenemine: u. 2 tundi Uuesti värvimine: u. 1 päeva pärast.

Tarbimine

ühe mm kihi paksuse kohta -> umbes 0,7 kg/m²

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused

Töötlemistemperatuur: vähemalt + 5 °C materjali ja ringlusõhu jaoks. Tühjad konteinerid ainult ringlussevõtuks. Materjalijäägid võib kõrvaldada vastavalt jäätmekoodile nr 170802 (kipsipõhised ehitusmaterjalid, välja arvatud need, mis kuuluvad koodi 170801 alla).

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.