



Rullliim mittekootud tapeetidele

Tehniline teabeleht

500g / Artikli nr.102374 / EAN 4016215102374



Kvaliteetne, kiiresti lahustuv metüütselluloosipasta. Sobib ideaalselt mittekootud tapeetide kleepimiseks, kandes pastat seinale, või traditsioonilise pastaga tapeetidele kandmiseks.

- siledade ja reljeefsete lausmaterjalist tapeetide ja lausmaterjalist toorkiudude puhul
- rulliga otse seinale
- Ei pritsi ega tilgu
- instant - kasutusvalmis 5 minutiga
- Kõrge algne kleepuvus ja liimitugevus
- Lihtsalt parandatav
- kuivab läbipaistvaks
- ilma säilitusaineteta

Kohaldamisala

Mittekootud tapeedipasta seinakleebistehnika ja klassikalise pealekandmise jaoks. Sobib ideaalselt mittekootud, vinüül-, reljeefsete, tekstiil- ja klaaskiust tapeetide jaoks, eriti tugev.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, terve ja vaba eraldusainetest (rasv, tolm, vormimisõli jne). Eemaldage vanad, halvasti kleepuvad tapeet ja eemaldage baufan tapeedieemaldajaga. Parandage praod ja augud baufani sisekrohvi või decomur superkleepsuvärviga. Eeltöödelda tugevalt imav, liivaga ja kriidiga kaetud aluspinnad baufan Deep Penetrating Primer LF-ga. Läbipaistvate tapeetide puhul (eriti erivärvilistel aluspindadel) soovitame kasutada baufan Wallpaper Primer White'i kruntvärvi.

Töötlemine

Kasutussuhe: Kasutamine aluspinnale (mittekootud tapeet / polü-lamineeritud klaaskiustapeet): 1:15 = 7,5 liitrit vett = 37,5-50 m² Kasutamine tapeetidele (vinüültapeet / raske tapeet; kangas / tekstiiltapeet): 1:20 = 10 liitrit vett = 50-62,5 m² Segage baufan Roll-Kleister kiiresti ja kiiresti külma veega ning jätkake segamist lühikest aega (vt tabelis toodud kasutussuhe). Segage uuesti jõuliselt 5 minuti pärast. Aluspinnale kandmine: Kuna mittekootud tapeetide puhul ei ole vaja leotusaega, saab neid kiiresti ja lihtsalt kanda seinale kleepimistehnika abil. Selleks kandke segatud pasta ühtlaselt aluspinnale lühikese kuhjaga rulli või pintsliga 1-2 tapeediplaadi laiuselt. Asetage tapeedileht otse värskesse pastapõhja ja vajutage ühtlaselt ja mullideta. Tapeedi pealekandmisel: Levitage tapeet ühtlaselt pastaga ja laotage kokku. Pärast piisavat leotamisaega kandke tapeetide pahtlilõiked ja vajutage peale. Niiskuskindluse suurendamiseks ja kergelt imavate aluspindade puhul soovitame lisada ühe paki segatud baufan Roll-Kleisteri kohta ühe 750 g baufan tapeediliimi. Seda lisaainet ei tohiks siiski kasutada kuivalt kooruva mittekootud tapeetide liimimisel, kuna see võib kahjustada mittekootud tapeedi lihtsat eemaldamist tapeetide vahetamisel. Tuleb järgida tapeeditootja töötlemisjuhiseid. Eemaldage tapeetide esiküljel olevad liimijäägid kohe niiske lapiga.

Tarbimine

200 - 300 ml/m²

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Säilivusaeg on vähemalt 48 kuud, kui seda säilitatakse nõuetekohaselt ja avamata. Valmistamise kuupäev: vt partii etikett.

Märkused

Töötlemistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjali, välisõhu ja aluspinna puhul Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada

Staatuse: 18.08.2026

Lehekülj 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.

piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Vältida kasutamise ajal söömist, joomist ja suitsetamist. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Tühjad mahutid kõrvaldada ainult ringlussevõtuks.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.