



Tapeedi õmblusliim

Tehniline teabeleht

60g / Artikli nr.102657 / EAN 4016215102657



Kasutusvalmis dispersioonliim avatud tapeetide õmbluste uuesti liimimiseks kõikidel aluspindadel. Ideaalne ka kriitilistel kohtadel - nt aknaraamidel ja radiaatorinurkades.

- avatud tapeetide õmbluste uuesti liimimiseks kõikidel aluspindadel
- Ideaalne kriitiliste alade, näiteks aknaraamide ja radiaatorite niššide jaoks.
- Kõrge liimitugevus
- kõigi taustapiltide jaoks
- lahustivaba

Kohaldamisala

Kasutamiskvalmis dispersioonliim sobib tapeetide lahtiste (lõhkunud) õmbluste uuesti liimimiseks kõikidel aluspindadel.

Ettevalmistus

Alus peab olema stabiilne ja tolmuvaba.

Töötlemine

Sõtkuge toru enne kasutamist hästi läbi. Kandke liim otse tuubist tapeedile või aluspinnale, jaotage ühtlaselt ja vajutage lahtine tapeet paika. Eemaldage liimijäägid kohe niiske lapiga. Pärast kasutamist puhastage tööriistad veega. Kuivamisaeg: ca 10-15 minutit normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes pikem kuivamisaeg.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt 48 kuud alates tootmiskuupäevast (vt partii etikett).

Märkused

Töötlemistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjali, välisõhu ja aluspinna puhul Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Vältida kasutamise ajal söömist, joomist ja suitsetamist. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Kõrvaldada tühjad mahutid ainult ringlussevõtuks.

Staatuse: 18.08.2026

Lehekülg 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.