



Tapeet Paste

Tehniline teabeleht

200g / Artikli nr.102206 / EAN 4016215102206
4kg / Artikli nr.102268 / EAN 4016215102268



Kvaliteetne tselluloosliim kergete ja tavaliste tapeetide kleepimiseks. Tapeetiliimi saab segada klompideta ja see on 30 minuti pärast kasutusvalmis. Liimi saab kanda nii tapeetimismasinaga kui ka liimipintsliga.

- Rakuliim
- Kõrge liimitugevus
- ei klombineeru
- Kasutusvalmis 30 minuti jooksul
- mehaaniliselt töödeldav
- ilma säilitusaineteta

Kohaldamisala

Rakuliim kergetele ja tavalistele tapeetidele.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema kandev, kuiv, ühtlaselt imav, sile ja puhas. Eemaldage vanad värvikihtid ja tapeedid. Parandage praod, augud ja ebatasasused sobiva baufan-pahtliga. Liivuvad ja kriituvad aluspinnad tuleb tugevdada baufan Tiefgrund LF-ga. Tugevalt imavad aluspinnad tuleb eelnevalt krohvida või samuti kruntida. Jämedateralise krohvi peale tuleb kanda baufan Zell-Makulatur.

Töötlemine

Tavaliste pabertapeetide puhul puista 200 g „baufan“ tapeediliimi tugevalt segades 5 liitri külma, puhta vee sisse ja sega veel veidi aega. Raskete tapeetide kleepimiseks kasuta 200 g tapeediliimi kohta 4 l vett. 30 minuti pärast sega segu uuesti jõuliselt läbi. Pärast leotamisaja möödumist on võimalik liimi veelgi lahjendada vastavalt tapeedi kvaliteedile. Kanna tapeediliim tapeedipintsliga või harjaga ühtlaselt tapeedi tagaküljele, voldi tapeediriba kokku ja kleebi see pärast tootja juhendis ettenähtud leotamisaja möödumist vastavalt tootja juhistele. Eemalda tapeediliimi jäägid niiske lapiga. Puhastage tööriistad pärast kasutamist puhta veega.

Tapeetimistöödeks kruntitud pindadel tuleb valmis segatud tapeetiliimile lisada 20 % „baufan“ latekssideainet (750 g latekssideainet 200 g tapeetiliimi kohta). Ka niiskuskindluse suurendamiseks ja kriitilistel aluspindadel (nt värske tsementkrohv) on soovitatav lisada 20 % „baufan“ latekssideainet.

Tarbimine

umbes 200 ml valmistatud tapeetiliimi ruutmeetri kohta – sõltuvalt aluspinnast.

Ladustamine

Hoida pakendit hästi suletuna ja kuivas kohas.

Märkused

Töötlemistemperatuur:
vähemalt +5 °C materjali, õhu ja aluspinna puhul

Tuleb kindlasti järgida tapeeditootja töötlemisjuhiseid.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputage silmi viivitamatult põhjalikult veega. Ärge laske toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Staatuse: 17.10.2026

Lehekülj 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.baufan.de.

Kõrvaldamine:

Ringlussevõtuks tohi anda ainult täielikult tühjendatud pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada olmejäätmetena või ehitusjäätmetena. EWC-jäätmekood nr 08 04 14.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.