



Akrüülfassaadivärv EXTRA

Tehniline teabeleht

2,5l / Artikli nr.020623 / EAN 4016215020623

5l / Artikli nr.020654 / EAN 4016215020654

10l / Artikli nr.020708 / EAN 4016215020708



See ilmastikukindel fassaadivärv avaldab muljet oma kõrge katvuse ja ühtlase, mati viimistluse poolest. See on UV-stabiilne, lõrtsivihma vastu ja eriti vastupidav välismõjudele. See on ideaalne uute ja renoveerimisvärvide puhul, tagades pikaajalise, hästi hooldatud ja kaasaegse välimusega fassaadi.

- Mati kattekiht kõrge läbipaistevusega
- Ilmastikukindel ja UV-stabiilne
- kulumiskindel
- õhuta pihustatav
- 1 liiter umbes 6 m² kohta ühe kihi jaoks siledal aluspinnal.

Kohaldamisala

Emulsioonvärv ilmastikukindlate, sõiduvihmakindlate fassaadipindade värvimiseks - ei kollane, leeliskindel ja sobib ka siseruumides kasutamiseks.

Ettevalmistus

Kõigile mineraalsetele aluspindadele (nagu betoon, müüritised, tasandusmaterjalid, tsement, kips ja lubjakrohv), kindlalt kinnituvad emulsioonvärvikihtide pinnad. Aluspind peab olema kuiv, puhas, tugev, ühtlaselt imav ning tolmu- ja rasvavaba. Aluspinnalt tuleb eemaldada lahtine materjal ja halvasti kinnituvad värvikihid. Väga imav, lihvitud ja kriidiga kaetud aluspinnad kruntige baufan Deep Primer LF-ga. Parandage praod, augud ja ebatasasused sobiva baufan tasandusseguga (nt baufan välispinnase täitematerjaliga).

Töötlemine

Segage enne kasutamist hästi läbi ja kandke pinnale rulli, pintsl, pintsl, lamedate pintslite või sobivate pihustusseadmetega. Kruntvärvi võib lahjendada maksimaalselt 10 % veega. Kandke lahjendamata pinnakattena peale esimese värvikihi kuivamist. Suuremate pindade katmisel töötage märg-niiskelt, et vältida kuhjumist. Värv ei tohi kasutada otsese päikesevalguse, tugeva tuule või vihmaohu korral. Tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist veega puhastada. Kuivamisaeg: ca 5 tundi normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes pikem kuivamisaeg. Toonimine: maksimaalselt 10% universaalsete toonimiskontsentraatidega või täisvärvi ja toonimisvärviga. Palun järgige asjakohast tehnilist teavet valgus- ja ilmastikukindluse kohta. Märkused õhuvaba pihustamise kohta: pihustusnurk: 50° pihustusdüüs: 0,023 - 0,027 pihustrõhk: 120 - 180 bar.

Tarbimine

Siledad pinnad/peenike krohvimaas → alates 150 ml/m² Määrake täpne tarbimiskogus kindlaks objektile tehtava proovikihi abil.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused

Värvimistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjalile, tsirkuleerivale õhule ja aluspinnale Ärge katke värvimiseks mõeldud pindu. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Ärge hingake pihustusudu sisse. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Kandke kaitseprille. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Hävitage tühjad mahutid ainult ringlussevõtuks. Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud hingamiskõlblikud tilgad. Mitte sisse hingata aerosooli või udu. Pihustamisel kasutada kombineeritud filtrit A2/P2.

Staatuse: 17.10.2026

Lehekülj 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.