

750ml / Artikli nr.020319 / EAN 4016215020319

2,5l / Artikli nr.020326 / EAN 4016215020326

5l / Artikli nr.020357 / EAN 4016215020357

10l / Artikli nr.020401 / EAN 4016215020401



Väga läbipaistmatu, valge kaitsevärv integreeritud pikaajalise kilekaitsega, mis kaitseb usaldusväärselt seente ja hallituse eest siseruumides. Sobib ideaalselt köökidesse, vannitubadesse ja muudesse niisketesse ruumidesse. Värv avaldab muljet oma suure läbipaistmatuse, hõõrdekindla pinna ja ühtlase, mati pinnakattega. Lihtne kanda mineraalsetele aluspindadele, tapeetidele ja puitlaastudele ning tagab püsivalt puhtad, hügieenilised ja hooldatud seinapinnad.

- koos kile säilitamisega värvikile pikaajaliseks kaitseks hallituse eest
- Sobib ideaalselt köökidesse, vannitubadesse ja märgadesse ruumidesse.
- Kõrge läbipaistmatus
- kulumiskindel
- Kontrastsusklass 2, mille saagikus on 6 m²/l.
- Märghõõrdekindlusklass 2 vastavalt DIN EN 13300.
- siseruumides

Kohaldamisala

Valge erivärv, millel on kõrge kattevõime ja kilekaitse hallituse vastu. Siseseinte ja -lae pindadele, ideaalne vannitubadesse ja köökidesse.

Ettevalmistus

Aluspindadele, nagu betoon, müüritised, tasandusmaterjalid, tsement-, kipsi- ja lubjakrohv, kipsplaat ja muud kipsplaadid, kindlalt kinnituvad emulsioonvärvikihid, samuti puitlaast, klaasriie ja muud värvitavad tapeedid ja seinakatted.

Polüstüreenist laepaneelid ja muud sarnased pinnad. Aluspind peab olema kuiv, puhas, terve ning tolmu- ja rasvavaba.

Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal, vana tapeet ja halvasti kinnituvad värvid. Kruntige tugevasti imav, liivatatud ja kriidiga kaetud aluspinnad bausfan Deep Primer LF-ga. Parandage praod, augud ja ebatasasused sobiva bausfan

tasandusseguga. Juba hallituse poolt kahjustatud pinnad tuleb enne esimese kihi pealekandmist puhastada bausfan Mould Remover'iga.

Töötlemine

Segage enne kasutamist hästi läbi ja kandke pinnale rulli, pintsl, pintsl, lamedate pintslite või sobivate pihustusseadmetega. Optimaalse kaitse saavutamiseks on vaja kahte kihti. Kruntvärvi võib lahjendada maksimaalselt 10 % veega. Pärast esimese kihi läbikuivamist tuleb viimane kiht peale kanda lahjendamata kujul. Suuremate pindade katmisel töötage märg-niiskelt, et vältida kuhjumist. Võib toonida kuni 5 % täisvärvi ja toonimisvärvi või kuni 0,2 % universaalse toonimiskontsentraadiga. Tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist veega puhastada. Märkused õhuvaba pihustamise kohta: pihustusnurk: 50° pihustusdүү: 0,023 - 0,027 pihustusrõhk: 120 - 180 baari Kuivamisaeg: normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind) ca 6-8 tundi; ebasoodsates tingimustes pikem kuivamisaeg.

Tarbimine

Siledad pinnad/peenike krohvimass → alates 150 ml/m² Määrake täpne tarbimiskogus kindlaks objektile tehtava proovikihi abil.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused

Töötlemistemperatuur: Mitte alla +5 °C materjali, tsirkuleeriva õhu ja aluspinna puhul Mitte katta värvitavaid pindu. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Mitte sisse hingata pihustusudu.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.

Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. ettevaatust! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud hingamiskõlblikud tilgad. Ärge hingake sisse aerosooli või udu. Kasutage pihustamisel kombineeritud filtrit A2/P2. Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Kehtivad ohutuskaardid on saadaval meie veebilehel www.baufan.de või aadressil info@baufan.de.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.