



Super läpinäkymätön maali

Tekniset tiedot

2,5l / Tuotenro.020029 / EAN 4016215020029

5l / Tuotenro.020050 / EAN 4016215020050

10l / Tuotenro.020081 / EAN 4016215020081



Valkoinen emulsiomaali, jolla on erinomainen peittokyky sisätilojen seinä- ja kattopinnoille. Varmistaa tasaiset, mattapintaiset pinnat ja hyvän peittävyys. Helppo levittää, hyvä tarttuvuus ja ihanteellinen uusiin ja saneerauspinnoitteisiin.

- Erinomainen ammattitaito
- Kontrastisuhde H₁₀-luokka 1, kun peittoalue on 6 m²/l.
- Märkähiertymiskestävyys R-luokka 3 DIN EN 13300:n mukaan.
- Kiiltoaste: G4 tylsä matta
- Ei sisällä liuottimia, pehmittimiä eikä huurtumista aiheuttavia aineita.
- ilmaton ruiskutettava

Soveltamisala

Valkoinen emulsiomaali, jolla on erinomainen peittokyky sisätilojen seinä- ja kattopinnoille.

Valmistelu

Kaikille mineraalialustoille (kuten betoni, muuraus, tasoitteet, sementti, kipsi- ja kalkkilaasti), kipsilevyille ja muille kipsilevyille, lujasti tarttuville emulsiomaalikerroksille sekä puulastuille, lasikangaslevyille ja muille maalattaville tapeteille ja seinäverhouksille. Alustan on oltava kuiva, puhdas, ehjä, imukykyinen ja pöly- ja rasvavapaa. Poista alustasta irtonainen materiaali, vanha tapetti ja huonosti tarttuvat maalit. Pohjustetaan hyvin imukykyiset, hiottavat ja liituntuvat alustat baufan Deep Primer LF:llä. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaisuudet sopivalla baufan-tasoitusmassalla.

Käsittely

Sekoita hyvin ennen käyttöä ja levitä telalla, siveltimellä, maalausharjalla, tasoharjalla tai sopivalla ruiskutuslaitteella. Pohjamaalina maali voidaan laimentaa enintään 5 % vedellä. Kun ensimmäinen maalikerros on kuivunut, levitä pintamaali laimentamattomana. Kun pinnoitetaan suurempia alueita, työskennellään märkä-märkä -periaatteella, jotta vältetään kerrostuminen. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen. Kuivumisaika: n. 5 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on pidempi. Säilytys: Enintään 10 %:lla yleissäilytyskonsentraatteja tai täyssävytys- ja sävytysmaalia. Huomautuksia ilmattomasta ruiskutuksesta: Ruiskutuskulma: 50° Suutin: 0,023 - 0,027 Ruiskutusaine: 120 - 180 bar.

Kulutus

Sileät pinnat/hieno kipsirae → alkaen 125 ml/m² Määritä tarkka kulutusmäärä levittämällä kohteeseen testikerros.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään saakka: katso erän etiketti.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +25 °C materiaalin, kiertoilman ja alustan osalta Älä peitä maalattavia pintoja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Älä hengitä ruiskutussumua. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Käytä suojalaseja. Jos maalia joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen. varoitus! Ruiskutettaessa voi syntyä vaarallisia hengitettäviä pisaroita. Älä hengitä aerosolia tai sumua. Käytä ruiskutettaessa yhdistelmäsuodatinta A2/P2.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.