Eläinten asumisen maali

Tekniset tiedot

5l / Tuotenro.103241 / EAN 4016215103241
10l / Tuotenro.103258 / EAN 4016215103258

Valkokalkkihydraatin pohjalta valmistettu mineraalipohjainen maali. Läpikuultava pinnoite kaikkiin navettoihin ja muihin sisätiloihin. Kuivumisen jälkeen pinnasta tulee pyyhkäisynkestävä, ja se erottuu korkeasta valkoisuusasteestaan ja erinomaisesta hengittävyydestään. Alkalisen luonteensa ansiosta maalilla on lisäksi antibakteerinen ja homeenestoa edistävä vaikutus.

- Ihanteellinen kaikkiin eläintalleihin ja muihin sisätiloihin.
- erittäin höyryläpäisevä ja hengittävä
- Kosteutta säätelevä
- antibakteerinen, punkkien, sienien ja homeen torjuva
- Ei sisällä säilöntäaineita, liuottimia eikä pehmittimiä.

Soveltamisala

Valkokalkkihydraattipohjainen mineraalimaali kaikkiin eläinsuojille ja muihin sisätiloihin. Erittäin höyryläpäisevä ja kosteutta säätelevä.

Valmistelu

Soveltuu kaikille kalkki- ja sementtipitoisille rappauksille, käsittelemättömälle puulle ja kantaville maalipinnoille sisätiloissa. Alustan on oltava kuiva, puhdas, kantava sekä pöly- ja rasvaton. Irtonainen materiaali ja huonosti tarttuvat maalikerrokset on poistettava alustalta. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja liituuntuvat alustat on esikäsiteltävä baufan Silikat-Fixativ -tuotteella. Epäselvissä tapauksissa on suoritettava koepinnoitus. Halkeamat, reiät ja epätasaisuudet on korjattava sopivalla baufan-tasoitteella.

Käsittely

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä ja levitä telalla, harjalla, siveltimellä tai laajapintaisella siveltimellä. Yleensä yksi laimentamaton maalikerros riittää. Tarvittaessa voidaan levittää toinen maalikerros, kun edellinen on täysin kuivunut. Puhdista työvälineet välittömästi käytön jälkeen puhtaalla vedellä.

Kuivumisaika:
noin 5 tuntia normaaleissa olosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika pidentyy vastaavasti.

Sävytys:
Enintään 4 % Universal-sävytykeskonsentraateilla (LW Oxyd -tyypit).

Ohjeet airless-ruiskutukseen:
Ennen käyttöä maali on seulottava ilman painetta (silmäkoko 0,5 mm).
Koneen suodatin: 30 mesh
Ruiskutuskulma: 40°–50°
Suutin: 0,025 – 0,027
Ruiskutuspaine: 120 – 180 bar

Kulutus

Sileät pinnat/hienojakoinen rappaus → alkaen 150 ml/m²
Määritä tarkka kulutusmäärä tekemällä koepinta kohteeseen.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Varastointi
Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa.

Huomautukset
Käsittelylämpötila:
+5 °C – +30 °C materiaalin, ilman ja alustan osalta

Ennen käsittelyä on otettava huomioon turvallisuutta koskevat tiedot turvallisuustiedotteessa. Ajantasaiset turvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.de.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Peitä maalattavat pinnat ja suojaa ne roiskeilta. Varmista riittävä ilmanvaihto käsittelyn ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Älä päästä tuotetta viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

baufan Stall-Farbe -maali voidaan maalata ongelmitta uudelleen samalla materiaalilla. Ennen muiden pinnoitetyyppien levittämistä Stall-Farbe-maali on aina pestävä pois tai harjattava pois.

Hävittäminen:
Vain täysin tyhjät astiat saa toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaalijäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai rakennusjätteenä. Nestemäiset jäämät hävitetään EWC-jäteluokituksen numeron 08 01 12 mukaisesti.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.