Silikaattikiinnittimet

Tekniset tiedot

1l / Tuotenro.021088 / EAN 4016215021088
5l / Tuotenro.021095 / EAN 4016215021095

Kaliumsilikaattiin perustuva stabiloitu vesilasiprimeri varmistaa mineraalialustojen kestävän lujittumisen ja säätelee luotettavasti imukykyä. Se luo optimaaliset olosuhteet myöhemmille pinnoitteille ja sopii myös silikaattimaalien ammattimaiseen ohentamiseen - maksimaalisen tartunnan ja pitkäkestoisten tulosten saavuttamiseksi.

- Kaliumsilikaattiin perustuva stabiloitu vesilasiprimeri
- Pohjuste mineraalialustoille
- Silikaattimaalien ohennin
- Hyvin vesihöyryä läpäisevä
- on luonnollisia ominaisuuksia hometta vastaan
- Ei sisällä säilöntäaineita, liuottimia eikä pehmittimiä.
- sisä- ja ulkotiloihin

Soveltamisala

Voimakkaasti ja eri tavoin imukykyisten mineraalialustojen kiinnittämiseen ja silikaattimaalien ohentamiseen.

Valmistelu

Soveltuu alustoille, kuten betonista, sementti- ja kalkkisementtilaastista, muurauslaastista, kipsialustoille, kuitusementtilevyille ja kattopinnoille. Myös liimakalkki-, mineraali- ja silikaattikylmäpinnoitteisiin. Alustan on oltava kuiva, puhdas, ehjä, imukykyinen ja pöly- ja rasvavapaa. Alustat, joita ei voida konsolidoida tai jotka eivät tartu riittävästi, sekä sintraantuneet kerrokset on poistettava kokonaan. Jos olet epävarma, levitä testikerros. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaisuudet sopivalla baufan-täyteaineella. Peitä pinnat, joita ei ole tarkoitettu maalattavaksi, erityisesti lasi-, alumiini- ja keraamiset pinnat, etukäteen. Roiskeet pestään välittömästi vedellä.

Käsittely

Ravista tai sekoita hyvin ennen käyttöä ja levitä siveltimellä, pensselillä, tasoharjalla tai sopivalla ruiskutuslaitteella. Pohjamaali voidaan levittää laimentamattomana tai laimennettuna 1:2 vedellä. Pohjustetaan hyvin voimakkaasti imukykyiset alustat kahdesti märkä-märkä ja telataan. Ei saa sekoittaa muihin materiaaleihin perustuvien pohjamaalien ja maalien kanssa. Työkalut puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Kuivumisaika: n. 6 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on vastaavasti pidempi.

Kulutus

Sileät pinnat/hieno kipsirae → alkaen 100 ml/m² Määritä tarkka kulutusmäärä koepinnoittamalla kohde.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään asti: katso erän etiketti.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalin, kiertoilman ja alustan osalta Älä peitä maalattavia pintoja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Älä hengitä suihkusumua. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Käytä suojalaseja (ei lasia). Jos maalia joutuu silmiin tai iholle, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen. Pinnoitemateriaalien GISCODE: BSW40 EU:n VOC-raja-arvo tälle tuotteelle: (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Tämän tuotteen VOC-pitoisuus max.: 1 g/l.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.