Syvälle tunkeutuva pohjamaali - liuotinvapaa

Tekniset tiedot

1l / Tuotenro.101506 / EAN 4016215101506
5l / Tuotenro.101520 / EAN 4016215101520
10l / Tuotenro.101551 / EAN 4016215101551

Erikoispohjustuksemme, jolla on korkea tunkeutumisvaikutus, tunkeutuu syvälle alustaan, lujittaa luotettavasti hiotut ja liidutetut pinnat ja varmistaa tasaisen, vähentyneen imukyvyn. Ihanteellinen perusta pitkäkestoisille pinnoitteille ja täydellisille lopputuloksille - turvallinen, tehokas ja ammattimainen.

- Liuotinvapaa Hydrosol-akrylaattipohjuste
- Suuri syvyysvaikutus ultrahienon hydrosolidispersion ansiosta.
- Käyttövalmis hionta- ja kalkkialustojen lujittamiseen.
- Voidaan laimentaa jopa 1:1 vedellä imukyvyn säätämiseksi.
- läpinäkyvä kuivaus
- sisä- ja ulkotiloihin

Soveltamisala

baufan Tiefgrund LF on erityinen pohjamaali, jolla on suuri tunkeutumissyvyys hionta- ja kalkkialustojen lujittamiseen ja imukyvyn vähentämiseen.

Valmistelu

Soveltuu kaikille mineraalialustoille, kuten betonille, rappaukselle, tiilelle jne. ja kipsilevyille. Alustan on oltava puhdas, kuiva, imukykyinen ja vailla irrotusaineita. Alustat, joita ei voida lujittaa tai jotka eivät tartu riittävästi, on poistettava kokonaan. Jos olet epävarma, tee testipinta.

Käsittely

Koordinoi pohjamaali seuraavan tuotteen kanssa. Imukyvyn säätämiseksi baufan Tiefgrund LF voidaan laimentaa vedellä 1:1:een asti. Ravista tai sekoita hyvin ennen käyttöä ja levitä siveltimellä, pensselillä tai sopivalla ruiskutuslaitteella. Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen. Peitä etukäteen pinnat, joita ei käsitellä, sillä kuivuneita roiskeita on vaikea poistaa myöhemmin. Kuivumisaika: n. 6-8 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa pidempi kuivumisaika.

Kulutus

1 litra = n. 10 m² laimentamattomalle pinnoitteelle Määritä tarkka kulutusmäärä levittämällä kohteeseen testikerros.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään 24 kuukautta valmistuspäivästä (katso erän etiketti).

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalille, ympäröivälle ilmalle ja alustalle Säilytä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Älä hengitä suihkusumua. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Käytä suojalaseja. Jos maali joutuu silmiin tai iholle, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.