

Suojamaali

Tekniset tiedot



750ml / Tuotenro.020319 / EAN 4016215020319

2,5l / Tuotenro.020326 / EAN 4016215020326

5l / Tuotenro.020357 / EAN 4016215020357

10l / Tuotenro.020401 / EAN 4016215020401

Erittäin läpinäkyvätön, valkoinen suojamaali, jossa on integroitu pitkäaikainen kalvosuoja, joka suojaa luotettavasti sieni- ja hometartunnoilta sisätiloissa. Ihanteellinen keittiöihin, kylpyhuoneisiin ja muihin kosteisiin tiloihin. Maali tekee vaikutuksen korkealla peittävyydellään, hankausta kestävällä pinnalla ja tasaisella, mattapintaisella pinnalla. Helppo levittää mineraalialustoille, tapeteille ja puulastuille ja takaa pysyvästi puhtaat, hygieeniset ja hyvin hoidetut seinäpinnat.

- kalvonsäilytyksen kanssa maalikalvon pitkäaikaiseen suojaamiseen homeen aiheuttamilta tartunnoilta.
- Ihanteellinen keittiöihin, kylpyhuoneisiin ja märkätiloihin.
- Korkea opasiteetti
- kulutusta kestävä
- Kontrastisuhteen luokka 2, jonka saanto on 6 m²/l.
- Märkähiertymiskestävyysluokka 2 DIN EN 13300:n mukaan.
- sisätiloihin

Soveltamisala

Valkoinen erikoismaali, jolla on korkea peittokyky ja kalvon suojaus homeita vastaan. Sisätilojen seinä- ja kattopinnoille, ihanteellinen kylpyhuoneisiin ja keittiöihin.

Valmistelu

Alustoille, kuten betoni, muuraus, tasoitteet, sementti-, kipsi- ja kalkkilaasti, kipsilevyt ja muut kipsilevyt, lujasti tarttuvan emulsiomaalikerrokset sekä puulastut, lasikangas ja muut maalattavat tapetit ja seinäpäällysteet. Polystyreenistä valmistetut kattopaneelit ja vastaavat pinnat. Alustan on oltava kuiva, puhdas, ehjä ja pöly- ja rasvavapaa. Poista alustasta irtonainen materiaali, vanha tapetti ja huonosti tarttuvan maalit. Pohjustetaan hyvin imukykyiset, hionta- ja kalkkivaikutteiset alustat bausfan Deep Primer LF:llä. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaisuudet sopivalla bausfan-tasoitteella. Jo homeen saastuttamat pinnat on puhdistettava bausfan Homeenpoistoaineella ennen ensimmäisen kerroksen levittämistä.

Käsittely

Sekoita hyvin ennen käyttöä ja levitä telalla, siveltimellä, maalausharjalla, tasoharjalla tai sopivalla ruiskutuslaitteella. Optimaalisen suojakalvon saavuttamiseksi tarvitaan kaksi kerrosta. Pohjamaalina maali voidaan laimentaa enintään 10 % vedellä. Kun ensimmäinen kerros on kuivunut läpi, viimeinen kerros levitetään laimentamattomana. Kun pinnoitetaan suurempia alueita, työskennellään märkä-märkä -periaatteella, jotta vältetään kerrostuminen. Voidaan sävyttää enintään 5 %:lla täysväri- ja sävytysmaalia tai max. 0,2 %:lla yleissävytyskonsentraattia. Työkalut puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Huomautuksia ilmatonasta ruiskutuksesta: Ruiskutuskulma: 50° Suutin: 0,023 - 0,027 Ruiskutusaine: 120 - 180 bar Kuivumisaika: n. 6-8 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisesti imukykyinen alusta); pidempi kuivumisaika epäsuotuisissa olosuhteissa.

Kulutus

Sileät pinnat/hieno kipsirae → alkaen 150 ml/m² Määritä tarkka kulutusmäärä koepinnoittamalla kohde.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään 5 vuotta: katso erän etiketti.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: Materiaalin, kiertoilman ja alustan lämpötila ei saa olla alle +5 °C. Älä peitä maalattavia pintoja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta levityksen ja kuivumisen aikana. Älä hengitä suihkusumua. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. varoitus! Ruiskutettaessa voi syntyä vaarallisia

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

hengitettäviä pisaroita. Älä hengitä aerosolia tai sumua. Käytä ruiskutettaessa yhdistelmäsuodatinta A2/P2. Turvallisuuteen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuillamme www.baufan.de tai osoitteessa info@baufan.de.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.