Vuorauspaperi

Tekniset tiedot

1kg / Tuotenro.102107 / EAN 4016215102107

Alustan optimaaliseen valmisteluun ennen tapetointia. Solumakulaatti tasoittaa karkeat ja epätasaiset laastit, täyttää luotettavasti huokoset ja tasoittaa erilaiset imukyvyt. Näin varmistetaan, että tapetti tarttuu tasaisesti ja tapetointi helpottuu huomattavasti. Ihanteellinen seinäpintojen valmisteluun puhtaaseen, tasaiseen ja ammattimaiseen tapetointitulokseen sisätiloissa.

- Alustan esikäsittely ennen tapetointia
- Karheiden ja karkeahuokoisten rappauspintojen tasoittamiseen.
- säätelee imukykyä
- siveltimellä ja lastalla levitettäväksi
- Vesihöyryä läpäisevä ja hengittävä
- ei sisällä säilöntäaineita

Soveltamisala

Solumakulaatti maalattavaksi ja rapautuvaksi tapettipohjusteeksi karkealle rappaukselle. Tasoittaa, täyttää huokoset, säätelee imukykyä ja parantaa tartuntaa.

Valmistelu

Kaikkien alustojen on oltava puhtaita, kuivia, terveitä, imukykyisiä ja vailla irrotusaineita. Käytä baufan Deep Penetrating Primer LF:tä lujuuden lisäämiseksi. Alustat, joita ei voida lujittaa tai jotka eivät tartu riittävästi, on poistettava kokonaan. Korjaa halkeamat, reiät ja läpimurtumat baufan-sisätasoitteella. Jos olet epävarma, tee koekäsittely.

Käsittely

Sekoita pakkauksen sisältö sopivaan määrään puhdasta, kylmää vettä. Sekoitussuhde: Sekoita 1 kg baufan-solumakulaattia noin 6 litraan vettä. Noin 30 minuutin paisumisaikojen jälkeen levittyvyyttä voidaan optimoida lisäämällä lisää. Voidaan levittää telalla, siveltimellä, pensselillä tai tasoharjalla. Jos baufan Zell-Makulatur on tasoitettava, esim. karkean rappauksen tasoittamiseksi, vähennä vesimäärää vastaavasti. (1 kg jauhetta 4 - 5 litraan vettä). Työkalut puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Koska baufan Zell-Makulatur ei sisällä säilöntäainetta, sekoitettu tuote on käytettävä viipymättä. Kuivumisaika: n. 24 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on vastaavasti pidempi.

Kulutus

1 kg riittää n. 20 - 25 m²:lle - riippuen levitysmenetelmästä ja alustan kunnosta Määritä tarkka käyttömäärä kokeilemalla levitystä kohteeseen.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään 48 kuukautta valmistuspäivästä (katso erän etiketti).

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalin, kiertoilman ja alustan osalta Älä peitä maalattavia pintoja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Jos maali joutuu silmiin tai iholle, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät astiat vain kierrätykseen. Tuotekoodi M-DF01 Tuotekoodi M-DF01

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.