Selluloosa tapetti liima Special

Tekniset tiedot

200g / Tuotenro.101360 / EAN 4016215101360

Synteettinen hartsivahvisteinen tapettiliisteri, jolla on erittäin suuri liimauslujuus raskaille tapeteille. Se on käyttövalmis vain 30 minuutissa, se voidaan levittää koneellisesti ja se ei sisällä säilöntäaineita. Varmistaa tasaisen tartunnan ilman kuplia.

- Vahvistettu synteettisellä hartsilla
- Erittäin korkea liimauslujuus raskaille tapeteille
- Käyttövalmis 30 minuutissa
- työstettävissä
- ei sisällä säilöntäaineita

Soveltamisala

Soluliima raskaiden tapettien liimaamiseen.

Valmistelu

Alustan on oltava puhdas, kuiva, ehjä ja vailla erottavia aineita (pölyä, rasvaa jne.). Poista vanha tapetti baufan tapetinpoistoaineella tai baufan puulastunpoistoaineella. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaiset pinnat baufan-sisustuslaastilla. Pohjusta hiottavat ja kalkkipintaiset alustat baufan Deep Primer LF:llä. Esiliisteröi erittäin imukykyiset alustat (suhde 1:40) tai esikäsittele baufan Deep Penetrating Primer LF:llä.

Käsittely

Sekoitussuhde: Esiliisteröinti: Sekoita 1:40 = 8,0 litraa vettä = 60-80 m² Raskas tapetti: Sekoita 1:20 = 4,0 litraa vettä = 20-25 m² Ripottele pakkauksen sisältö nopeasti ja nopeasti kylmään veteen voimakkaasti sekoittaen ja jatka sekoittamista lyhyen aikaa. Noin 30 minuutin kuluttua sekoita seosta uudelleen voimakkaasti. Päällystä tapetti tasaisesti, taita ja anna liota. Suositellun liotusaikojen jälkeen levitä tapetti pylväsliitoksella ja paina se tasaisesti ja kuplattomasti kiinni.

Varastointi

Säilytä lapsiturvallisessa, viileässä ja kuivassa paikassa.

Huomautukset

Noudata aina tapetin valmistajan käyttöohjeita. Ei sisällä säilöntäaineita, joten sekoitettu liisteri on levitettävä pian. Poista tapetin etupuolelle jääneet liisterijäämät välittömästi kostealla liinalla. Älä käsittele alle +5 °C:n esine- ja huoneenlämmössä. Liimauslujuuden lisäämiseksi entisestään ja hieman imukykyisille alustoille suosittelemme 20 % baufan-tapettiliiman lisäämistä, joka sekoitetaan valmiiksi sekoitettuun soluliimaan. Materiaalijäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai työmaajätteenä. EWC-jätekoodi nro 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.