

Julkisivun kyllästys Silifirn L

Tekniset tiedot



1l / Tuotenro.014801000 / EAN 4007954148013
2,5l / Tuotenro.014802000 / EAN 4007954148020
5l / Tuotenro.014803000 / EAN 4007954148037
10l / Tuotenro.014804000 / EAN 4007954148044

Luotinpohjainen siloksaanipohjainen julkisivukyllästys mineraalialustoille. Se antaa luotettavan suojan kaatosadetta, kosteutta ja likaa vastaan syvälle vaikuttavan hydrofobisen vaikutuksensa ansiosta. Hengittävä, väritön ja läpinäkyvä - ihanteellinen rappaus-, betoni-, tiili-, klinkkeri- ja mineraalipinnoitteille.

- Estää kosteuden ja veden imeytymistä
- väritön, läpinäkyvä
- Vähähajuinen, koska ei sisällä aromiaineita
- Hyvin vesihöyryä läpäisevä, hengittävä.
- Estää pakkas- ja rakennevaurioita
- likaa hylkivä
- maalattavissa
- alkalinkestävä

Soveltamisala

SILIFIRN L kyllästää mineraalialustat vettä hylkiviksi, suojaa kosteudelta, pakkasvaurioilta ja lialta sekä vähentää lämmityskustannuksia.

Valmistelu

Alustan on oltava vakaa, eikä siinä saa olla erottuvia aineita (rasvaa, homeöljyä jne.). Puhdistustoimenpiteet, kuten viherkertymien (sammal, jäkälä jne.) poistaminen, on suoritettava perusteellisesti ennen kyllästämistä. Kun puhdistustoimenpiteet on suoritettu, pintojen on oltava täysin kuivia ennen seuraavan työvaiheen suorittamista.

Käsittely

Levitä SILIFIRN L ylhäältä alaspäin kaksi kertaa märkä-märkänä sivelimellä tai pensselillä. Jos alusta on hyvin imukykyinen, levitä toinen kerros sen jälkeen, kun se on kuivunut kokonaan. Levitysmäärä on sovittava alustan imukykyyn - tee tarvittaessa koealue.

Kulutus

400 - 600 ml/m² kahdesti levitettynä - alustasta riippuen. Määritä tarkka kulutusmäärä kokeilemalla levitystä kohteeseen.

Varastointi

Pidä astia tiiviisti suljettuna ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa.

Huomautukset

Ei sovellu pinnoille, jotka sisältävät kipsiä. Rakennusvirheet, kuten halkeamat muurauksessa, puuttuvat saumat jne. on suljettava/korjattava ennen käsittelyä. Älä suorita työtä suorassa auringonvalossa. Pinnat, joita ei käsitellä, on suojattava etukäteen asianmukaisin toimenpitein. Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita (suojalasit, käsineet ja hengityssuojaimet) levityksen aikana. Värin syveneminen on yleensä mahdollista, joten luo koealue huomaamattomaan paikkaan. Älä levitä alle +5 °C:n kohteen ja ympäristön lämpötilan. Puhdista työvälineet välittömästi käytön jälkeen PUFAS- tai decotric Brush Cleaner -puhdistusaineella. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen. Kuivatut materiaali jäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai työmaajätteenä. Hävitä nestemäiset jäämät jätekoodin nro EWC 08 01 11 mukaisesti. Ei saa päästää viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleiseksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.