

Akrylaatti julkisivumaali EXTRA

Tekniset tiedot

2,5l / Tuotenro.020623 / EAN 4016215020623

5l / Tuotenro.020654 / EAN 4016215020654

10l / Tuotenro.020708 / EAN 4016215020708



Tämä säänkestävä julkisivumaali tekee vaikutuksen korkealla peittävyydellään ja tasaisella, mattapintaisella pinnalla. Se kestää UV-säteilyä, ei läpäise kaatosadetta ja on erityisen kestävä ulkoisille vaikutuksille. Se sopii erinomaisesti uusien ja saneerauskohteiden pinnoitukseen ja takaa pitkäikäiset, hyvin hoidetut ja modernin näköiset julkisivut.

- Mattapintainen pinnoite, jolla on korkea opasiteetti
- Säänkestävä ja UV-stabiili
- kulutusta kestävä
- ilmaton ruiskutettava
- 1 litra noin 6 m²:n kerrosalaan sileälle alustalle.

Soveltamisala

Emulsiomaali säänkestäviin, ajosateenkestäviin julkisivupinnoitteisiin - ei kellastu, alkalinkestävä ja soveltuu myös sisäkäyttöön.

Valmistelu

Kaikille mineraalialustoille (kuten betoni, muuraus, tasoitteet, sementti, kipsi- ja kalkkilaasti), lujasti tarttuvan emulsiomaalikerrokset. Alustan on oltava kuiva, puhdas, kiinteä, tasaisesti imukykyinen ja pöly- ja rasvavapaa. Alustasta on poistettava irtonainen materiaali ja huonosti kiinni olevat maalikerrokset. Pohjamaalaa hyvin imukykyiset, hiovat ja liituuntuvat alustat baufan Deep Primer LF:llä. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaisuudet sopivalla baufan-tasoihteella (esim. baufan-ulkosivutäyteaineella).

Käsittely

Sekoita hyvin ennen käyttöä ja levitä telalla, sivelimellä, maalausharjalla, tasoharjalla tai sopivalla ruiskutuslaitteella. Pohjamaalina maali voidaan laimentaa enintään 10 % vedellä. Levitä laimentamattomana pintamaaliksi ensimmäisen maalikerroksen kuivuttua. Kun pinnoitetaan suurempia alueita, työskennellään märkä-märkä -periaatteella, jotta vältetään kerrostuminen. Maalia ei saa levittää suorassa auringonvalossa, voimakkaassa tuulessa tai sateen vaarassa. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen. Kuivumisaika: n. 5 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on pidempi. Sävytys: Enintään 10 %:lla yleissävytyskonsentraatilla tai täysväri- ja sävytysmaalilla. Huomioi asiaankuuluvat tekniset tiedot valon- ja säänkestävyydestä. Huomautuksia ilmatommasta ruiskutuksesta: Ruiskutuskulma: 50° Suutin: 0,023 - 0,027 Ruiskutuspaino: 120 - 180 bar.

Kulutus

Sileät pinnat/hieno kipsirae → alkaen 150 ml/m² Määritä tarkka kulutusmäärä koepinnoittamalla kohde.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään asti: katso erän etiketti.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalin, kiertoilman ja alustan osalta Älä peitä maalattavia pintoja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Älä hengitä suihkusumua. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Käytä suojalaseja. Jos maalia joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen. Ruiskutettaessa voi syntyä vaarallisia hengitettäviä pisaroita. Älä hengitä aerosolia tai sumua. Käytä ruiskutettaessa yhdistelmäsuodatinta A2/P2.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.