

Fixateur de silicate

Fiche d'information technique

1l / N° d'art.021088 / EAN 4016215021088

5l / N° d'art.021095 / EAN 4016215021095



La couche de fond stabilisée au verre soluble à base de silicate de potassium assure une consolidation durable des supports minéraux et régule de manière fiable le pouvoir absorbant. Il crée des conditions optimales pour les revêtements suivants et convient également parfaitement pour diluer les peintures au silicate dans les règles de l'art - pour une adhérence maximale et des résultats durables.

- couche de fond stabilisée au verre soluble à base de silicate de potassium
- Couche de fond pour supports minéraux
- Diluant pour peintures au silicate
- haute capacité de diffusion de la vapeur d'eau
- possède des propriétés naturelles contre les moisissures
- sans conservateurs, solvants ni plastifiants
- pour l'intérieur et l'extérieur

Champ d'application

Pour la fixation de supports minéraux fortement et diversement absorbants ainsi que pour la dilution de peintures au silicate.

Préparation

Convient aux supports tels que les murs et les plafonds en béton, les enduits de ciment et de chaux-ciment, la maçonnerie, les supports en plâtre, les plaques de fibrociment. Également pour les peintures à la chaux, minérales et au silicate résistantes à l'adhérence. Le support doit être sec, propre, porteur et absorbant, exempt de poussière et de graisse. Les supports qui ne peuvent pas être consolidés ou qui ne sont pas suffisamment adhérents ainsi que les couches de frittage doivent être entièrement éliminés. En cas de doute, faire un essai de peinture. Réparer les fissures, les trous et les irrégularités avec un enduit baufan approprié. Recouvrir au préalable les surfaces non destinées à être peintes, notamment les surfaces en verre, en aluminium et en céramique. Laver immédiatement les éclaboussures à l'eau.

Traitement

Bien agiter ou remuer avant l'emploi et appliquer à la brosse, au pinceau, à la raclette ou avec un pulvérisateur approprié. La couche de fond peut être appliquée non diluée ou diluée jusqu'à 1:2 avec de l'eau. Appliquer deux couches d'apprêt sur les supports très absorbants, mouillé sur mouillé, puis passer le rouleau. Ne pas mélanger avec des couches de fond et des peintures à base d'autres matériaux. Nettoyer les outils à l'eau directement après l'utilisation. Temps de séchage : env. 6 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative de l'air, support moyennement absorbant) ; en cas de conditions défavorables, le temps de séchage est prolongé en conséquence.

Consommation

Surfaces lisses/grains d'enduit fins → à partir de 100 ml/m² Déterminer la quantité exacte à utiliser en faisant un essai sur l'objet.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A l'état non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées, se conserve au moins jusqu'au : voir l'étiquette du lot.

Remarques

Température d'application : +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Couvrir les surfaces à ne pas peindre. Conserver hors de portée des enfants. Assurer une ventilation suffisante pendant l'application et le séchage. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. Porter des

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

lunettes de protection (pas de verre). En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas rejeter à l'égout, dans les cours d'eau ou dans le sol. Ne recycler que les emballages vides. GISCODE pour les produits de revêtement : BSW40 Valeur limite en COV de l'UE pour ce produit : (cat. : A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Contenu en COV de ce produit max.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.