

Verre d'eau potassique

Fiche d'information technique

1l / N° d'art.021118 / EAN 4016215021118



Couche de fond purement minérale pour les revêtements et les imprégnations. Liant pour les enduits minéraux et les peintures au silicate. Le verre soluble à la potasse consolide les supports minéraux par silicification en profondeur, réduit le pouvoir absorbant et améliore l'adhérence des couches suivantes. Convient pour l'intérieur et l'extérieur.

- apprête et consolide les enduits sablonneux
- pour l'intérieur et l'extérieur
- Préparation du support pour les peintures au silicate
- consolide sans formation de film
- haute capacité de diffusion de la vapeur d'eau
- sans conservateurs, solvants ni plastifiants

Champ d'application

Solution de silicate de potassium pour consolider les supports minéraux, régule le pouvoir absorbant et est idéale comme prétraitement pour les peintures au silicate.

Préparation

Pour tous les supports minéraux comme le béton, la maçonnerie, les enduits, les crépis de ciment et de chaux. Enlever les anciennes couches de peinture mal adhérentes et le crépi non adhérent.

Traitement

Appliquer le Kali-Verre soluble au pinceau ou avec un appareil de pulvérisation approprié (ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation lors de l'application au pistolet). Selon le pouvoir absorbant du support, le Kali-Verre soluble peut être dilué jusqu'à 1:3 avec de l'eau (utiliser immédiatement la solution diluée). Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Protéger les surfaces non traitées contre les éclaboussures. Temps de séchage : env. 6 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative, support moyennement absorbant) ; en cas de conditions défavorables, le temps de séchage est proportionnellement plus long.

Consommation

Selon le support → à partir de 100 - 200 ml/m² Déterminer la quantité exacte à utiliser en faisant un essai sur l'objet.

Stockage

Conserver les emballages bien fermés, au frais mais à l'abri du gel.

Remarques

Température d'application : au moins + 5 °C pour le matériau, l'air ambiant et le support. Couvrir les surfaces à ne pas traiter avec un film plastique. Éviter les éclaboussures sur le verre, l'aluminium, la céramique, le marbre et les matériaux similaires. Éliminer immédiatement les éclaboussures accidentelles avec de l'eau. Veiller à une aération suffisante pendant l'application et le séchage. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation. Ne pas rejeter à l'égout, dans les eaux ou dans le sol. Le silicate de potassium baufan ne peut pas être utilisé comme couche de finition sur des surfaces visibles. Provoque une irritation cutanée. Provoque une grave irritation des yeux. Ne doit pas être laissé à la portée des enfants. Ne pas laisser pénétrer dans les yeux, sur la peau ou les vêtements. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux (pas de verre). EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer délicatement à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever si possible les lentilles de contact éventuellement présentes. Continuer à rincer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon. Si un avis médical est requis, garder l'emballage ou l'étiquette à portée de main. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de traitement des déchets dangereux conformément à la réglementation locale/régionale/nationale. Code produit : M-SK02 Valeur limite en

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

COV de l'UE pour ce produit : (Cat. : A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Contenu en COV de ce produit max : 0,1 g/l

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.