Peinture de protection

Fiche d'information technique

750ml / N° d'art.020319 / EAN 4016215020319
2,5l / N° d'art.020326 / EAN 4016215020326
5l / N° d'art.020357 / EAN 4016215020357
10l / N° d'art.020401 / EAN 4016215020401

Peinture de protection blanche très couvrante avec protection filmogène longue durée intégrée, qui protège de manière fiable contre les champignons et les moisissures à l'intérieur. Idéale pour les cuisines, les salles de bains et autres pièces humides. La peinture convainc par son pouvoir couvrant élevé, sa surface résistante aux frottements et sa finition mate et uniforme. Facile à appliquer sur les supports minéraux, les papiers peints et les fibres ingraines, elle garantit durablement des surfaces murales propres, hygiéniques et soignées.

- avec conservation du film pour une protection à long terme du film de peinture contre les moisissures
- idéal pour les cuisines, les salles de bain et les pièces humides
- haut pouvoir couvrant
- résistant aux frottements
- Rapport de contraste de classe 2 pour un rendement de 6 m²/l
- Résistance à l'abrasion humide classe 2 selon DIN EN 13300
- pour l'intérieur

Champ d'application

Peinture spéciale blanche à haut pouvoir couvrant et protection filmogène contre les moisissures. Pour les murs et les plafonds à l'intérieur, idéal pour la salle de bain et la cuisine.

Préparation

Pour les supports tels que le béton, la maçonnerie, les enduits, les enduits de ciment, de plâtre et de chaux, les plaques de plâtre cartonnées et autres plaques de construction sèche, les peintures à dispersion adhérentes ainsi que les fibres ingraines, les tissus de verre et autres papiers peints et revêtements muraux pouvant être peints. Panneaux de plafond en polystyrène et surfaces similaires. Le support doit être sec, propre, stable, exempt de poussière et de graisse. Enlever du support les matériaux non adhérents, les anciens papiers peints et les peintures mal adhérentes. Appliquer une couche de fond baufan Tiefgrund LF sur les supports très absorbants, sablonneux et farinants. Réparer les fissures, les trous et les irrégularités avec un enduit baufan adapté. Les surfaces déjà atteintes de moisissures doivent impérativement être nettoyées avec le produit anti-moisissures baufan avant l'application de la première couche.

Traitement

Bien mélanger avant l'emploi et appliquer au rouleau, à la brosse, au pinceau, à la brosse à plat ou avec un pulvérisateur approprié. Pour une protection optimale du film, deux couches sont nécessaires. Comme couche d'apprêt, la peinture peut être diluée avec max. 10 % d'eau. Après séchage complet de la première couche, la couche finale doit être appliquée sans dilution. Lors de l'application sur de grandes surfaces, travailler mouillé sur mouillé afin d'éviter les reprises. Peut être teinté avec jusqu'à 5 % de colorant complet ou 0,2 % de concentré universel. Nettoyer les outils à l'eau directement après l'utilisation. Angle de pulvérisation : 50° Buse : 0,023 - 0,027 Pression de pulvérisation : 120 - 180 bar Temps de séchage : env. 6 - 8 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative, support modérément absorbant) ; en cas de conditions défavorables, le temps de séchage est plus long.

Consommation

Surfaces lisses/grains d'enduit fins → à partir de 150 ml/m² Déterminer la quantité exacte à utiliser en faisant un essai sur l'objet.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A l'état non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées, se conserve au moins jusqu'au : voir l'étiquette du lot.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

Remarques

Température d'application : pas en dessous de +5 °C pour le matériau, l'air ambiant et le support Couvrir les surfaces à ne pas peindre. Conserver hors de portée des enfants. Assurer une ventilation suffisante pendant l'application et le séchage. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. Attention ! La pulvérisation peut générer des gouttelettes dangereuses pour les poumons. Ne pas respirer l'aérosol ou le brouillard. Pour les travaux de pulvérisation, utiliser un filtre combiné A2/P2. Pour les données relatives à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actuelles sur notre site Internet www.baufan.de ou sur info@baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.