Remplissage de trous de forage et de fissures ULTRA

Fiche d'information technique

750g / N° d'art.101476 / EAN 4016215101476

Idéal pour la réparation rapide, le remplissage et le collage de trous de forage, de fissures et de petites zones endommagées. L'enduit spécial à durcissement rapide convainc par sa force d'adhérence extrêmement élevée et ses multiples possibilités d'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Sollicitable après seulement 30 minutes environ, il adhère de manière fiable sur les supports minéraux, les carrelages ainsi que d'autres surfaces non absorbantes et assure des résultats de réparation durables, propres et professionnels.

- Mastic polyvalent pour réparer, remplir et coller
- à base de ciment blanc spécial
- extrêmement adhérent, même sur les carreaux émaillés
- Épaisseur de couche 0-10 cm
- durcissement rapide après 30 minutes
- pour l'intérieur et l'extérieur
- pauvre en chromate selon le règlement européen 1907/2006, annexe XVII (47)

Champ d'application

Enduit de ciment à durcissement rapide pour trous de forage et fissures à l'intérieur/extérieur, adhère à de nombreux supports, également au carrelage, également comme masse de réparation et de collage.

Préparation

Le support doit être sec, porteur, propre, exempt de poussière et de graisse. Traiter préalablement les supports très absorbants, sablonneux et crayeux avec le fond pénétrant baufan LF. Nettoyer et dégraisser soigneusement les carreaux et autres supports non absorbants.

Traitement

Mélange : verser 750 g de poudre dans environ 300 ml d'eau propre et froide et mélanger vigoureusement jusqu'à obtention d'une masse homogène. Si une plus grande stabilité est requise pour l'application, la quantité d'eau doit être réduite à 250 ml. Application : Appliquer le mastic mélangé dans les 30 minutes. Le matériau peut être appliqué en une seule couche à l'aide d'une spatule pour combler les trous/découpes jusqu'à 10 cm de profondeur. N'appliquer les couches de peinture et de collage suivantes qu'après séchage complet. Selon l'épaisseur de l'application, le support et la température ambiante, le temps de séchage est d'environ 24 heures. Temps de séchage : environ 5 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative, support modérément absorbant) ; en cas de conditions défavorables, le temps de séchage est prolongé en conséquence.

Consommation

par mm d'épaisseur d'application → env. 1,0 kg/m

Stockage

Conserver les récipients bien fermés au frais, mais à l'abri du gel. Conserver hors de portée des enfants. A conserver au moins jusqu'à : 48 mois à compter de la date de fabrication (voir l'étiquette du lot), à l'état non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées.

Remarques

Température d'application : +5 °C à +30 °C pour le matériau, l'air ambiant et le support Consulter la fiche de données de sécurité. Ne pas appliquer en dessous de +5 °C objet et température ambiante. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Conserver l'emballage bien fermé, au frais et au sec. Ne recycler que les emballages vides. Les restes de matériau durci peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Numéro de code de

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

déchet EWC 06 02 99. GISCODE ZP1. Faible teneur en chromate selon le règlement européen 1907/2006, annexe XVII (47). Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actuelles sur notre site Internet www.baufan.de

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.