

Remplissage extérieur

Fiche d'information technique

1kg / N° d'art.101346 / EAN 4016215101346

5kg / N° d'art.101322 / EAN 4016215101322



Le mastic de réparation à base de ciment, résistant aux intempéries et à l'humidité, est la solution fiable pour les supports minéraux à l'intérieur et à l'extérieur. Il est idéal pour réparer les fissures, les trous et les éclats. Il convainc par sa haute adhérence, sa résistance robuste et sa durabilité.

- enduit blanc amélioré à la résine synthétique
- pour les façades et les pièces humides
- pour remplir et lisser
- résistant aux intempéries et à l'humidité
- à lisser finement
- pauvre en chromate selon le règlement européen 1907/2006, annexe XVII (47)

Champ d'application

Pour le surfacage des supports irréguliers, pour le remplissage des fissures et des trous des murs et des plafonds minéraux à l'intérieur et à l'extérieur.

Préparation

Auf Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips-, Kalk-, Zementputz, Dämm-, Hartschaum- und Leichtbauplatten. Nur für mineralische Untergründe. Auf Glas, Kunststoff und Metall nicht anwendbar.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit bausfan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

Traitement

Saupoudrer lentement l'enduit extérieur bausfan dans de l'eau claire dans un récipient de mélange propre en remuant jusqu'à obtention d'une masse pâteuse et sans grumeaux. Proportion de mélange pour 1,0 kg d'enduit extérieur bausfan : remplir, enduire - env. 0,3 à 0,4 litre d'eau. Après avoir mélangé, laisser reposer env. 1 minute et mélanger à nouveau. Le matériau préparé reste utilisable pendant environ 4 heures et ne doit pas être dilué ultérieurement. L'application se fait à l'aide d'une spatule, d'une truelle ou d'un outil similaire, en couches de n'importe quelle épaisseur. Nettoyer les outils à l'eau claire immédiatement après utilisation. N'appliquer les couches de peinture et les collages suivants qu'après séchage complet de la surface enduite. Respecter impérativement les prescriptions des fabricants de peintures et de colles pour le traitement préalable des supports à base de ciment. Temps de séchage : env. 12 heures par mm d'épaisseur de couche dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative de l'air, support modérément absorbant) ; en cas de conditions défavorables, le temps de séchage est prolongé en conséquence. Temps d'ouverture : env. 4 - 5 heures Prêt à l'emploi

Consommation

par mm d'épaisseur de couche → env. 1,5kg/m

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A conserver au moins jusqu'à : 48 mois à compter de la date de fabrication (voir l'étiquette du lot) si le produit n'a pas été ouvert et s'il est stocké correctement.

Remarques

Température d'application : +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Conserver hors de portée des enfants. Éviter de respirer les poussières. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux. Ne pas laisser pénétrer dans les yeux, sur la peau ou les vêtements. En cas de contact avec les yeux :

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

rincer délicatement à l'eau pendant quelques minutes. Si possible, retirer les lentilles de contact existantes. En cas de contact avec la peau : Laver abondamment à l'eau et au savon. Si un avis médical est nécessaire, garder l'emballage ou l'étiquette à portée de main. Ne pas rejeter à l'égout, dans les cours d'eau ou dans le sol. Ne recycler que les emballages vides. Contient : Ciment Portland GISCODE ZP1 - pauvre en chromate selon TRGS 613

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.