



Remplissage polyvalent

Fiche d'information technique

500g / N° d'art.101056 / EAN 4016215101056

1kg / N° d'art.101070 / EAN 4016215101070



Enduit polyvalent destiné à la réparation et au lissage des supports minéraux (tels que l'enduit, le béton et la maçonnerie) ainsi que du bois, des panneaux de particules, des surfaces peintes et autres supports similaires en intérieur. Ce mastic souple s'applique facilement et se ponce très facilement une fois complètement sec.

- Enduit fin pour supports minéraux, bois et surfaces peintes
- sans solvants
- facile à appliquer et à lisser
- séchage rapide
- facile à poncer
- peut être peint
- pour l'intérieur

Champ d'application

Enduit de finition destiné à lisser les petites irrégularités sur le crépi, le béton, les plaques de plâtre, le bois et les surfaces peintes.

Préparation

Le support doit être propre, sec, solide, uniformément absorbant et exempt de poussière et de graisse. Éliminer du support les matériaux non adhérents, les anciens papiers peints et les couches de peinture qui ne tiennent pas bien. Appliquer une couche d'apprêt « baufan Tiefgrund LF » sur les supports très absorbants, sableux ou qui farinent.

Traitement

Mélanger avant utilisation et appliquer à la spatule jusqu'à obtenir une épaisseur de couche de 3 mm. Si une épaisseur plus importante est nécessaire, une deuxième couche peut être appliquée à la spatule une fois la première couche complètement sèche. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Une fois complètement sèche, la surface enduite se ponce et se peint très facilement.

Temps de séchage :

environ 1 à 2 heures par mm d'épaisseur de couche dans des conditions normales (+20 °C, 65 % d'humidité relative, support modérément absorbant) ; dans des conditions défavorables, le temps de séchage est proportionnellement plus long.

Teintage :

Avec des concentrés de teinte universels.

Stockage

Conserver les récipients bien fermés, dans un endroit frais mais à l'abri du gel.

Remarques

Température d'application :

de +5 °C à +30 °C pour le produit, l'air ambiant et le support

Le mastic est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué avec de l'eau.

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas déverser dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Pour les informations relatives à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les

Statut: 17.10.2026

Page 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

fiches de données de sécurité actualisées sur notre site web www.baufan.de.

Élimination :

Ne recycler que les récipients entièrement vides. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Éliminer les résidus non durcis selon le code de déchet n° 08 04 10.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.