

Peinture de façade

Fiche d'information technique

2,5l / N° d'art.100608 / EAN 4016215100608

5l / N° d'art.100622 / EAN 4016215100622

10l / N° d'art.100646 / EAN 4016215100646



Cette peinture mate pour façades est idéale pour les nouvelles peintures et les peintures de rénovation. Elle convainc par son bon pouvoir couvrant et son aspect de surface régulier. Elle est résistante au vieillissement, ne jaunit pas et résiste aux intempéries. Le revêtement robuste protège les surfaces extérieures de manière fiable et assure à long terme un aspect soigné et propre de la façade.

- peinture mate à base de résine synthétique en dispersion
- pour des peintures de façade résistantes au vieillissement et sans jaunissement
- bon pouvoir couvrant
- pulvérisable airless
- 1 l pour env. 6 m² en une seule couche sur un support lisse

Champ d'application

Peinture à dispersion blanche offrant un bon pouvoir couvrant, pour les nouvelles applications et les travaux de rénovation.

Préparation

Pour tous les supports minéraux en béton, enduits de ciment et de chaux-ciment, maçonnerie, plaques de fibrociment. Également pour les peintures à la chaux, minérales et au silicate à forte adhérence. Le support doit être sec, propre, porteur et absorbant, exempt de poussière et de graisse. Les supports qui ne peuvent pas être consolidés ou qui ne sont pas suffisamment adhérents doivent être entièrement éliminés. Appliquer une couche de fond sur les supports très absorbants, sablonneux et farinants avec le fixatif au silicate baufan. En cas de doute, faire un essai de peinture. Réparer les fissures, les trous et les inégalités avec un enduit approprié de baufan (par ex. enduit extérieur baufan).

Traitement

Bien mélanger avant l'emploi (la peinture peut être thixotrope et épaisse) et appliquer au rouleau, à la brosse, au pinceau, à la brosse à plat ou avec un appareil de projection approprié. La peinture peut être ajustée à la consistance d'application avec max. 10 % de fixatif au silicate baufan. Deux couches sont nécessaires. Lors de l'application sur de grandes surfaces, travailler mouillé sur mouillé afin d'éviter les reprises. Nettoyer les outils à l'eau directement après l'utilisation. Temps de séchage : env. 8 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative de l'air, support modérément absorbant) ; en cas de conditions défavorables, le temps de séchage est prolongé en conséquence. Mise en teinte : avec un maximum de 3% de concentrés de teinte universels (types d'oxydes LW) Remarques concernant la pulvérisation Airless : Angle de pulvérisation : 50° Buse : 0,023 - 0,027 Pression de pulvérisation : 120 - 180 bar

Consommation

Surfaces lisses/grains d'enduit fins → à partir de 150 ml/m² Déterminer la quantité exacte à utiliser en faisant un essai sur l'objet.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A l'état non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées, se conserve au moins jusqu'au : voir l'étiquette du lot.

Remarques

Température d'application : +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Couvrir les surfaces à ne pas peindre. Conserver hors de portée des enfants. Assurer une ventilation suffisante pendant l'application et le séchage. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. Porter des lunettes de protection (pas de verre). En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas rejeter à l'égout, dans les cours d'eau ou dans le sol. Ne recycler que les emballages vides. Attention ! La pulvérisation peut générer des gouttelettes dangereuses pour les poumons. Ne pas respirer l'aérosol ou le brouillard. Utiliser

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

un filtre combiné A2/P2 lors des travaux de pulvérisation. GISCODE pour les produits de revêtement : BSW10 Valeur limite de COV de l'UE pour ce produit : (cat. : A/c, Wb) = 40 g/l (2010) Contenu en COV de ce produit max.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.