Peinture de façade à la résine de silicone

Fiche d'information technique

5l / N° d'art.021125 / EAN 4016215021125
10l / N° d'art.021132 / EAN 4016215021132

- revêtement de façade extra blanc, résistant à l'abrasion
- avec protection filmogène longue durée contre les algues et les dépôts verts
- très haut pouvoir couvrant
- résistant à la pluie avec effet déperlant
- très haute perméabilité à la vapeur d'eau
- pulvérisable airless
- 1 l pour env. 6 m² en une seule couche sur un support lisse

Champ d'application

Weiße Fassadenfarbe für dauerhaften Wetterschutz. Ideal auch für den Einsatz auf denkmalgeschützten Gebäuden sowie auf kalkreichen Putzen.

Préparation

Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (wie Beton, Mauerwerk, Spachtelmassen, Zementputz u. ä.), Naturstein, fest haftenden und tragfähigen Altanstrichen mit Siliconharz-, Silikat-, Dispersions-Silikat- und matten, saugfähigen Dispersionsfarben sowie auf intakten Wärmedämmverbundsystemen. Der Untergrund muss trocken, sauber, trag- und saugfähig, staub- und fettfrei sein. Loses Material und schlecht haftende Anstriche vom Untergrund entfernen. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit baufan Siliconharz-Tiefgrund grundieren. Neue Grundputze mindestens 14 Tage durchhärten lassen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit einer geeigneten baufan Spachtelmasse ausbessern.

Traitement

Vor Gebrauch gut aufrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder geeignetem Spritzgerät auftragen. Es empfiehlt sich ein zweimaliger Anstrich. Der Voranstrich kann mit max. 10 % Wasser verdünnt werden. Nach dem Durchtrocknen des ersten Farbauftrages den Deckanstrich unverdünnt vornehmen. Mindestens 12 Stunden Trocknungszeit zwischen den Aufträgen einhalten. Die Farbe sollte nicht bei direkter Sonnenbestrahlung, starkem Wind oder der Gefahr von Regen verarbeitet werden. Beim Beschichten größerer Flächen zwecks Vermeidung von Ansätzen nass in nass arbeiten. Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trockenzeit:
ca. 12 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

Abtönen:
Mit max. 3% Universal-Abtönkonzentraten (nur LW-Oxyd-Typen) oder für den Außenbereich geeigneten Vollton- und Abtönfarben.

Hinweise zum Airless-Spritzauftrag:
Spritzwinkel: 50°
Düse: 0,023 – 0,027
Spritzdruck: 120 – 180 bar

Consommation

Surfaces lisses / enduit à grains fins → à partir de 150 ml/m²
Déterminer la quantité exacte nécessaire en effectuant un essai sur le support.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

Stockage
Conserver les emballages bien fermés, au frais mais à l'abri du gel.

Remarques
Verarbeitungstemperatur:
+5 °C bis +30 °C für Material, Umluft und Untergrund

Glasflächen unbedingt abdecken, da Farbspritzer auf Glas nur äußerst schwer zu entfernen sind. Nicht zu streichende Flächen abdecken.

Vor der Verarbeitung die sicherheitsrelevanten Daten im Sicherheitsdatenblatt beachten. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.baufan.de.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l.

Entsorgung:
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12 entsorgen.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.