Peinture pour façades Siloxane-Star

Fiche d'information technique

5l / N° d'art.020753 / EAN 4016215020753
10l / N° d'art.020753 / EAN 4016215020807

Peinture de façade d'un blanc éclatant, à fort pouvoir couvrant, destinée aux travaux de peinture neufs et de rénovation. Idéale comme peinture de rénovation pour les systèmes composites d'isolation thermique. Grâce à la protection durable du film de peinture, celle-ci résiste aux algues et aux dépôts verts. Cette peinture pour façades se distingue par sa grande perméabilité à la vapeur d'eau et, en tant que revêtement résistant à la pluie battante, elle offre une protection fiable et durable contre les intempéries ainsi qu'un aspect soigné à la façade.

- revêtement de façade résistant au frottement
- avec protection filmogène longue durée contre les algues et les dépôts verts
- peinture extra blanche à haut pouvoir couvrant
- haute perméabilité à la vapeur d'eau
- résistant à la pluie battante
- pulvérisable airless
- 1 l pour env. 6 m² en une seule couche sur un support lisse

Champ d'application

Peinture blanche pour façades, permettant d'obtenir des revêtements perméables à la vapeur d'eau et résistants à la pluie battante, avec une protection à long terme du film contre les algues et les dépôts verts.

Préparation

Convient à tous les supports minéraux (tels que l'enduit, le béton et la maçonnerie), aux enduits à base de résine synthétique ainsi qu'aux anciennes couches de peinture bien adhérentes à base de résine de silicone, de silicate en dispersion et de peintures en dispersion. Le support doit être propre, solide, sec, stable et exempt de poussière et de graisse. Éliminer les anciennes couches de peinture qui n'adhèrent pas bien et l'enduit qui s'effrite. Éliminer les dépôts végétaux présents à l'aide de baufan Anti-algues et Anti-moisissures STOP. Prétraiter les supports sableux, farineux et très absorbants avec baufan Apprêt LF. Appliquer un enduit de finition sur le crépi neuf de manière professionnelle pour éviter les efflorescences. Reboucher les fissures, les trous et les irrégularités avec un enduit de ragréage baufan adapté.

Traitement

Bien mélanger avant utilisation et appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, d'un pinceau, d'un pinceau plat ou d'un pulvérisateur adapté. Pour la couche d'apprêt, la peinture peut être diluée avec 5 % d'eau au maximum ; pour la couche de finition, l'appliquer non diluée une fois que la première couche est complètement sèche. Lors de l'application sur de grandes surfaces, travailler « humide sur humide » afin d'éviter les traces de démarcation. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Temps de séchage :
environ 6 à 8 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65 % d'humidité relative, support modérément absorbant) ; dans des conditions défavorables, le temps de séchage sera proportionnellement plus long.

Teintage :
Avec des concentrés de teinte universels adaptés ou des peintures en teinte pleine et de teinte (ajout maximal de 10 %, sans altérer les propriétés physiques de la peinture une fois appliquée. Il est impératif de veiller à la résistance à la lumière et aux intempéries.)

Remarques concernant l'application par pulvérisation airless :
Angle de pulvérisation : 50°
Buse : 0,023 – 0,027
Pression de pulvérisation : 120 – 180 bars

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

Consommation
Surfaces lisses / enduit à grains fins → à partir de 150 ml/m²
Déterminer la consommation exacte en effectuant un essai sur le support.

Stockage
Conserver les emballages bien fermés, au frais mais à l'abri du gel.

Remarques
Température d'application :
de +5 °C à +30 °C pour le produit, l'air ambiant et le support

Avant l'application, respecter les consignes de sécurité figurant dans la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site Internet www.baufan.de.

Conserver hors de portée des enfants. Pour les travaux de pulvérisation, utiliser un filtre combiné A2/P2. Veiller à une ventilation suffisante pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas déverser dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Valeur limite COV de l'UE pour ce produit (cat. : A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Teneur maximale en COV de ce produit : 1 g/l.

Élimination :
Ne mettre au recyclage que les récipients entièrement vidés. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou en tant que déchets de chantier. Éliminer les résidus liquides selon le code de déchet n° 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.