

Peinture pour bâtiments d'élevage

Fiche d'information technique

5l / N° d'art.103241 / EAN 4016215103241
10l / N° d'art.103258 / EAN 4016215103258



Peinture minérale à base d'hydroxyde de calcium. Revêtement translucide destiné à toutes les étables ou autres espaces intérieurs. Une fois sèche, la peinture forme une surface résistante au frottement, qui se caractérise par un haut degré de blancheur et une très bonne respirabilité. Grâce à son alcalinité, cette peinture possède également des propriétés antibactériennes et antifongiques.

- idéal pour toutes les étables d'animaux et autres espaces intérieurs
- très perméable à la vapeur d'eau et respirant
- régule l'humidité
- antibactérien, anti-acariens, antifongique et anti-moisissure
- sans conservateurs, solvants ni plastifiants

Champ d'application

Peinture minérale à base d'hydroxyde de calcium pour toutes les étables et autres locaux intérieurs. Offre une grande perméabilité à la vapeur d'eau et régule l'humidité.

Préparation

S'applique sur tous les enduits à base de chaux et de ciment, le bois non traité et les couches de peinture résistantes en intérieur. Le support doit être sec, propre, solide, exempt de poussière et de graisse. Éliminer les matériaux non adhérents et les couches de peinture mal fixées du support. Prétraiter les supports très absorbants, sableux ou farinants avec le fixateur au silicate baufan. En cas de doute, effectuer un essai préalable. Reboucher les fissures, les trous et les irrégularités à l'aide d'un enduit baufan adapté.

Traitement

Bien mélanger avant utilisation et appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, d'un pinceau ou d'un pinceau plat. En règle générale, une seule couche non diluée suffit. Si nécessaire, une deuxième couche peut être appliquée une fois la première complètement sèche. Nettoyer les outils à l'eau claire immédiatement après utilisation.

Temps de séchage :

environ 5 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65 % d'humidité relative, support modérément absorbant) ; dans des conditions défavorables, le temps de séchage sera proportionnellement plus long.

Teintage :

Jusqu'à 4 % maximum avec des concentrés de teinte universels (types LW Oxyd).

Remarques concernant l'application par pulvérisation airless :

La peinture pour étable doit au préalable être tamisée sans pression (maillage de 0,5 mm).

Filtre de la machine : 30 mesh

Angle de pulvérisation : 40°-50°

Buse : 0,025 – 0,027

Pression de pulvérisation : 120 – 180 bars

Consommation

Surfaces lisses / enduit à grains fins → à partir de 150 ml/m²

Déterminer la consommation exacte en effectuant un essai sur le support.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

Stockage

Conserver les emballages bien fermés, au frais mais à l'abri du gel.

Remarques

Température d'application :

de +5 °C à +30 °C pour le produit, l'air ambiant et le support

Avant l'application, respecter les consignes de sécurité figurant dans la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité à jour sur notre site Internet www.baufan.de.

Conserver hors de portée des enfants. Recouvrir les surfaces qui ne doivent pas être peintes et les protéger des éclaboussures. Veiller à une ventilation suffisante pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. Ne pas déverser dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

La peinture pour écuries « baufan » peut être recouverte sans problème avec le même produit. Avant d'appliquer d'autres types de revêtements, la peinture pour écuries doit systématiquement être lavée ou brossée.

Élimination :

Ne recycler que les récipients entièrement vides. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou en tant que déchets de chantier. Éliminer les résidus liquides selon le code de déchet EWC n° 08 01 12.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.