

Peinture aux copeaux de bois

Fiche d'information technique

5l / N° d'art.020456 / EAN 4016215020456
10l / N° d'art.020500 / EAN 4016215020500



Cette peinture à dispersion structurante donne un aspect ingraine régulier et sans raccords directement à partir du seau. Elle est facile à appliquer, ne contient pas de solvants et convainc par son bon pouvoir couvrant. Idéale pour les murs et les plafonds à l'intérieur, elle assure une structure de surface moderne et robuste.

- peinture structurée à dispersion blanche pour murs et plafonds à l'intérieur
- structure ingraine sans raccords
- traitement facile
- blanc opaque
- exempt de solvants, de plastifiants et de substances actives contre le fogging

Champ d'application

Peinture de dispersion structurée pour murs et plafonds à l'intérieur.

Préparation

Pour tous les supports minéraux (comme le béton, la maçonnerie, les enduits de lissage, les enduits de ciment, de plâtre et de chaux), les plaques de plâtre cartonnées et autres panneaux de construction à sec, les peintures à dispersion solidement adhérentes ainsi que les papiers peints et revêtements muraux pouvant être peints. Le support doit être sec, propre, porteur, uniformément absorbant, exempt de poussière et de graisse. Enlever du support les matériaux non adhérents, les vieux papiers peints et les peintures mal adhérentes. Appliquer une couche de fond baufan Tiefgrund LF sur les supports très absorbants, sablonneux et farinants. Réparer les fissures, les trous et les irrégularités avec un enduit baufan adapté.

Traitement

Bien mélanger avant l'emploi et appliquer au rouleau (épaisseur de poil recommandée 16-18 mm), à la brosse, au pinceau ou avec des appareils de pulvérisation appropriés (pas airless). Comme sous-couche, la peinture peut être diluée avec max. 10 % d'eau, comme couche de finition max. 5 % après le séchage complet de la première couche de peinture. Pour obtenir une structure uniforme, même au rouleau ou au pinceau, il est recommandé d'appliquer la peinture deux fois en couches fines croisées. Lors de l'application sur de grandes surfaces, travailler mouillé sur mouillé afin d'éviter les reprises. Nettoyer les outils à l'eau directement après utilisation. Temps de séchage : env. 5 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative, support modérément absorbant) ; en cas de conditions défavorables, le temps de séchage est plus long. Mise en teinte : avec des concentrés de teinte universels ou 5% max. de peinture à teinter. Des quantités plus importantes modifient de plus en plus le caractère du papier ingraine.

Consommation

Surfaces lisses/grains d'enduit fins → à partir de 500 - 800 ml/m² Déterminer la quantité exacte à utiliser en faisant un essai sur l'objet.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A l'état non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées, se conserve au moins jusqu'au : voir l'étiquette du lot.

Remarques

Température d'application : +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Couvrir les surfaces à ne pas peindre. Conserver hors de portée des enfants. Assurer une ventilation suffisante pendant l'application et le séchage. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. Porter des lunettes de protection. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas rejeter à l'égout, dans les cours d'eau ou dans le sol. Ne recycler que les emballages vides. Attention ! La pulvérisation peut générer des gouttelettes dangereuses pour les poumons. Ne pas respirer l'aérosol ou le brouillard. Utiliser un filtre combiné A2/P2 lors des travaux de pulvérisation.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.