

Peinture murale résistante au lavage

Fiche d'information technique

2,5l / N° d'art.100509 / EAN 4016215100509

5l / N° d'art.100523 / EAN 4016215100523

10l / N° d'art.100547 / EAN 4016215100547



Peinture blanche mate offrant un bon pouvoir couvrant, destinée aux murs et plafonds intérieurs. Application simple et efficace au rouleau, au pinceau ou à l'aide d'un pulvérisateur adapté.

- peinture intérieure mate
- bon pouvoir couvrant
- à traiter de manière rationnelle
- Rapport de contraste de classe 3 pour un rendement de 8 m²/l
- Degré de brillance mat
- répond aux exigences de l'AgBB (Comité pour l'évaluation sanitaire des produits de construction)
- exempt de solvants, de plastifiants et de substances actives contre le fogging
- pulvérisable airless

Champ d'application

Peinture à la dispersion blanche pour les surfaces intérieures.

Préparation

Pour tous les supports minéraux (tels que le béton, la maçonnerie, les enduits de ragréage, les enduits à base de ciment, de plâtre et de chaux), les plaques de plâtre et autres panneaux de construction sèche, les couches de peinture à dispersion bien adhérentes, ainsi que le papier peint grainé et autres papiers peints et revêtements muraux pouvant être repeints. Le support doit être sec, propre, solide, exempt de poussière et de graisse. Éliminer les matériaux non fixés, les anciens papiers peints et les couches de peinture mal adhérentes du support. Appliquer une couche d'apprêt « baufan Tiefgrund LF » sur les supports très absorbants, sableux ou farinants. Reboucher les fissures, les trous et les irrégularités à l'aide d'un enduit « baufan » adapté.

Traitement

Bien mélanger avant utilisation et appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, d'un pinceau, d'un pinceau à large surface ou d'un pulvérisateur adapté. Pour la couche d'apprêt, la peinture peut être diluée avec 5 % d'eau au maximum. La couche de finition s'applique non diluée, une fois que la première couche est complètement sèche. Lors de l'application sur de grandes surfaces, travailler « humide sur humide » afin d'éviter les traces de démarcation. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Temps de séchage :

environ 5 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65 % d'humidité relative, support modérément absorbant) ; dans des conditions défavorables, le temps de séchage sera proportionnellement plus long.

Teintage :

Avec au maximum 10 % de concentrés de teinte universels ou de peinture pleine teinte et de teinte.

Remarques concernant l'application par pulvérisation airless :

Angle de pulvérisation : 50°

Buse : 0,023 – 0,027

Pression de pulvérisation : 120 – 180 bars

Consommation

Surfaces lisses / enduit à grain fin → à partir de 150 ml/m²

Déterminer la quantité exacte nécessaire en effectuant un essai sur le support.

Statut: 17.10.2026

Page 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

Stockage

Conserver les récipients bien fermés, dans un endroit frais mais à l'abri du gel.

Remarques

Température d'application :

de +5 °C à +30 °C pour le produit, l'air ambiant et le support

Conserver hors de portée des enfants. Protéger les surfaces qui ne doivent pas être peintes. Pour les travaux de pulvérisation, utiliser un filtre combiné A2/P2. Veiller à une ventilation suffisante pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas déverser dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Pour les données relatives à la sécurité, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site web www.baufan.de.

Valeur limite COV de l'UE pour ce produit (cat. : A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Teneur maximale en COV de ce produit : 1 g/l.

Élimination :

Ne mettre au recyclage que les récipients entièrement vidés. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou en tant que déchets de chantier. Éliminer les résidus liquides selon le code de déchet n° 08 01 12.

GISCODE pour les produits de revêtement : BSW20

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.