

Peinture pour cave

Fiche d'information technique

5L / N° d'art.116602008 / EAN 4016215103197



Peinture minérale blanche d'intérieur à base de silicate, conforme à la norme DIN 18363, spécialement conçue pour les caves. Cette peinture sans conservateurs, à base de silicate de potassium, est respectueuse de l'environnement et contribue à un climat ambiant agréable. La peinture pour cave baufan est pratiquement inodore et offre un très bon pouvoir couvrant grâce à son indice de couverture de classe 2.

- hautement ouvert à la diffusion
- pour les supports minéraux
- idéal pour les murs de cave et de garage

Champ d'application

Peinture d'intérieur au silicate blanche destinée aux caves, conforme à la norme DIN 18363. Faible odeur, sans conservateurs, fort pouvoir couvrant, favorable au climat intérieur.

Préparation

Pour tous les supports minéraux tels que le crépi, le béton ou la maçonnerie ainsi que pour les revêtements au silicate déjà existants et porteurs. Le support doit être propre, sec, porteur et exempt de poussière, de graisse ou de composants non adhérents. Les surfaces fortement absorbantes, sablonneuses ou crayeuses doivent être préalablement apprêtées avec le fixatif au silicate baufan. Réparer les fissures, les trous et les inégalités avec un enduit de lissage baufan approprié.

Traitement

Bien mélanger avant l'emploi et appliquer au rouleau, à la brosse, au pinceau, à la brosse à plat ou avec un pulvérisateur approprié. Il est recommandé d'appliquer une à deux couches, en fonction du pouvoir absorbant et de l'état du support. La sous-couche peut être diluée avec max. 10 % de fixatif au silicate baufan. Après le séchage complet de la première couche de peinture, appliquer la couche de finition non diluée. Selon la capacité d'absorption du support et le climat ambiant, le temps de séchage est d'environ 5 heures ; en cas de conditions défavorables (par ex. température basse ou forte humidité de l'air), le temps de séchage peut être plus long.

Consommation

env. 125 ml/m² par couche. Déterminer la quantité exacte à utiliser en faisant un essai sur l'objet.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A l'état non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées, se conserve au moins jusqu'au : voir l'étiquette du lot.

Remarques

Consulter la fiche technique. Température d'application pour le matériau, l'air ambiant et le support pas inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils de travail à l'eau directement après utilisation. Veiller à une bonne aération pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. Tenir hors de portée des enfants. En raison du pH élevé, éviter tout contact avec les yeux et la peau. Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection (pas de verre). En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin si nécessaire. En cas d'éclaboussures, utiliser un filtre combiné A2/P2. Ne pas rejeter à l'égout, dans les cours d'eau ou dans le sol. Ne recycler que les emballages vides. Stocker dans un endroit bien fermé, au frais mais à l'abri du gel. Pour le numéro de lot, voir l'impression.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.