Colle à bois imperméable D3

Fiche d'information technique

500g / N° d'art.102466 / EAN 4016215102466
1kg / N° d'art.102473 / EAN 4016215102473

Colle à bois résistante à l'eau selon la norme DIN EN 204-D3 pour des collages très solides et durables à l'intérieur et à l'extérieur. Convient à toutes les essences de bois, aux panneaux dérivés du bois, aux panneaux OSB ainsi qu'aux stratifiés. La colle est exempte de solvants, sèche de manière transparente et forme un joint élastique et résistant au vieillissement. Idéale pour la construction de meubles, les travaux de montage, les assemblages par chevilles et par tenons ainsi que les collages de rainures et de languettes avec une grande capacité de charge.

- pour les collages résistants à l'eau selon la norme DIN EN 204-D3
- idéal pour toutes les essences de bois, les panneaux OSB et les stratifiés
- sans solvants
- sèche en transparence
- contrôlé par ift Rosenheim - avis d'expert n° 11-002804-PR01 (PB GAS-K01-11-fr-01) du 23.09.2011
- pour l'intérieur et l'extérieur

Champ d'application

La colle à bois baufan D3 convient au collage de toutes les essences de bois usuelles, des matériaux dérivés du bois et des panneaux stratifiés.

Préparation

Préparer les pièces à encoller en fonction de leurs dimensions. Les surfaces à coller doivent être propres, exemptes de graisse et de poussière. L'humidité idéale du bois se situe entre 8 et 12 %. Une humidité plus élevée prolonge le temps de prise.

Traitement

Appliquer la colle à bois baufan D3 des deux côtés à l'aide d'un pinceau ou d'un peigne à colle. La quantité totale appliquée doit être de 150 - 200 g/m². Après un temps d'aération aussi court que possible, presser les pièces à assembler encore humides. La pression doit être d'environ 1 N/mm² et doit être maintenue pendant environ 15 minutes. Pour les panneaux stratifiés, la pression peut être augmentée à 3 N/mm² et le temps de pressage à 30 minutes. Pour la pose de parquets finis ou de sols stratifiés, appliquer la colle à bois baufan D3 en cordon des deux côtés de la languette, rapprocher les éléments de sol et les frapper. Essuyer immédiatement la colle pressée avec un chiffon humide. Dans tous les cas, respecter les directives de collage du fabricant de revêtements. Nettoyer les outils de travail à l'eau immédiatement après utilisation.

Consommation

selon le support ► à partir de 150 - 200 g/m

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A l'état non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées, se conserve au moins jusqu'au : voir l'étiquette du lot.

Remarques

Température de mise en œuvre : minimum + 5 °C pour le matériau et l'air de circulation Le temps de séchage dépend de la température de mise en œuvre. Une humidité relative de l'air supérieure à 90%, en particulier en combinaison avec des températures basses, peut influencer considérablement le temps de séchage et les caractéristiques de qualité. GISBAU - GISCODE pour les matériaux de pose : D1 Clé de déchets n° 080410. Ne donner au recyclage que les emballages vides de résidus. Les restes de matériaux peuvent être éliminés, une fois séchés, selon le code déchet n° 080410 (déchets de colles et mastics à l'exception de ceux visés par la rubrique 080409) ou 170904 (déchets de construction et de démolition mélangés à l'exception de ceux visés par les rubriques 170901, 170902 et 170903) ou comme déchets ménagers.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.