

## Papier de doublure

### Fiche d'information technique

1kg / N° d'art.102107 / EAN 4016215102107



Pour une préparation optimale du support avant la pose du papier peint. La maculature cellulaire lisse les enduits rugueux et irréguliers, remplit les pores de manière fiable et compense les différentes capacités d'absorption. Cela permet d'obtenir une adhérence uniforme du papier peint et facilite considérablement la pose du papier peint. Idéal pour la préparation des surfaces murales pour un résultat de tapisserie propre, régulier et professionnel à l'intérieur.

- Préparation du support avant la pose du papier peint
- pour le lissage des surfaces d'enduit rugueuses et à pores grossiers
- régule la capacité d'absorption
- pour application au pinceau et à la spatule
- perméable à la vapeur d'eau et respirant
- sans conservateurs

### Champ d'application

Maculature cellulaire comme support de papier peint pouvant être peint et enduit pour les enduits rugueux. Lisse, remplit les pores, régule l'absorption et améliore l'adhérence.

### Préparation

Tous les supports doivent être propres, secs, stables, absorbants et exempts d'agents de séparation. Pour augmenter la résistance, utiliser le fond pénétrant baufan LF. Les supports qui ne peuvent pas être consolidés ou qui ne sont pas suffisamment adhérents doivent être entièrement éliminés. Réparer les fissures, trous et éclats avec l'enduit pour intérieur baufan. En cas de doute, faire un essai.

### Traitement

Verser le contenu de l'emballage dans la quantité correspondante d'eau propre et froide en remuant vigoureusement. Proportion de mélange : mélanger 1 kg de maculature cellulaire baufan avec environ 6 l d'eau. Après un temps de gonflement d'environ 30 minutes, l'aptitude à l'application peut être optimisée par un ajout supplémentaire. L'application peut se faire au rouleau, à la brosse, au pinceau ou à la raclette. Si la maculature cellulaire baufan doit être appliquée à la spatule, par exemple pour égaliser un enduit grossier, réduire la quantité d'eau en conséquence. (1 kg de poudre pour 4 - 5 l d'eau). Nettoyer les outils de travail à l'eau directement après utilisation. Etant donné que la maculature cellulaire baufan ne contient pas d'agent conservateur, le produit mélangé doit être mis en œuvre rapidement. Temps de séchage : env. 24 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative de l'air, support moyennement absorbant) ; en cas de conditions défavorables, le temps de séchage est prolongé en conséquence.

### Consommation

1 kg suffit pour environ 20 - 25 m<sup>2</sup> - selon la méthode d'application et la nature du support. Déterminer la quantité exacte à utiliser en faisant un essai sur l'objet.

### Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A conserver au moins jusqu'à : 48 mois à compter de la date de fabrication (voir l'étiquette du lot), dans des conditions de stockage appropriées et non entamées.

### Remarques

Température d'application : +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Couvrir les surfaces à ne pas peindre. Conserver hors de portée des enfants. Veiller à une aération suffisante pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas rejeter à l'égout, dans les cours d'eau ou dans le sol. Ne recycler que les

#### Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

emballages vides. Code produit M-DF01

**Remarque:**

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.