Woodchip festék

Műszaki tájékoztató

5l / Tételszám.020456 / EAN 4016215020456
10l / Tételszám.020500 / EAN 4016215020500

Ez a textúrázó emulziós festék egyenletes, zökkenőmentes faforgács megjelenést eredményez egyenesen a vödörből. Könnyen felhordható, oldószermentes és jó fedőképességével lenyűgöző. Ideális belső fal- és mennyezetfelületekhez, modern, robusztus felületi textúrát hoz létre.

- Fehér emulziós struktúrfesték belső fal- és mennyezetfelületekhez
- Durva szálszerkezet rögzítés nélkül
- Egyszerű feldolgozás
- fehér átlátszatlan
- Oldószerektől, lágyítószerektől és ködképző anyagoktól mentes

Alkalmazási terület

Texturált emulziós festék belső fal- és mennyezetfelületekhez.

Előkészítés

Minden ásványi aljzatra (pl. beton, falazat, kiegyenlítő anyagok, cement-, gipsz- és mészvakolat), gipszkarton és egyéb gipszkarton, szilárdan tapadó emulziós festékrétegek, valamint festhető tapéták és falburkolatok esetén. Az aljzatnak száraznak, tisztának, szilárdnak, egyenletesen nedvszívónak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el az aljzatról a laza anyagokat, a régi tapétákat és a rosszul tapadó festékeket. Alapozza az erősen nedvszívó, csiszolódó és meszesedő aljzatokat baufan Deep Primer LF alapozóval. Javítsa ki a repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő baufan kiegyenlítő anyaggal.

Feldolgozás

Használat előtt jól keverje fel, és hordja fel hengerrel (ajánlott rétegvastagság 16-18 mm), ecsettel, festőecsettel vagy megfelelő permetezőberendezéssel (nem airless). A festék alapozóként max. 10% vízzel, fedőfestékként max. 5% vízzel hígítható az első festékréteg száradása után. Az egyenletes textúra elérése érdekében, akár hengerrel vagy ecsettel is, ajánlott a festéket kétszer vékony keresztrétegekben felvinni. Nagyobb területek bevonásakor a felhalmozódás elkerülése végett nedvesre dolgozzon. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Száradási idő: kb. 5 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelten nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő. Színezés: Univerzális színező koncentrátumokkal vagy max. 5%-os szilárd színnel és színezőfestékkel. A túl nagy mennyiségek egyre inkább megváltoztatják a faforgács jellegét.

Fogyasztás

Sima felületek/finom vakolatszemcsék → 500 - 800 ml/m² A pontos fogyasztási mennyiséget a tárgyon történő próbabevonással határozza meg.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

Megjegyzések

Felhordási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a keringő levegő és az aljzat esetében Ne fedje le a festendő felületeket. Gyermekek elől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne lélegezze be a permetpermetet. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Viseljen védőszemüveget. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. vigyázat! Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek keletkezhetnek. Ne lélegezzen be aeroszolt vagy ködöt. Permetezéskor A2/P2 kombinált szűrőt használjon.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.